

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



COMBIPRIMER® VEDHÆFTNINGSGRUNDER 3302

**Gør selv en meget glat
overflade overmalbar**

- Nem at påføre
- Blålig/transparent udseende
- Kan genmales efter kun 30 minutter
- Rækker meget langt: 4,4 m²/spraydåse

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

COMBIPRIMER®

VEDHÆFTNINGSGRUNDER 3302

BESKRIVELSE

RUST-OLEUM® CombiPrimer Vedhæftningsgrunder 3302 på spray er baseret på en opløsningsmiddelholdig acryl.

ANVENDELSE

RUST-OLEUM CombiPrimer Vedhæftningsgrunder 3302 anvendes på galvaniseret stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, glas, porcelæn og andre glatte, tætte overflader. Overmales med RUST-OLEUM CombiColor topmalinger og Hammerlakker på spray.

CombiPrimer Vedhæftningsgrunder 3302 på spray er beregnet til mindre vedligeholdelsesopgaver i let industrielt miljø med normal luftfugtighed.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde (g/cm³): 0,87

Tørstofindhold: 7 vol%

TØRRETIDER V/ 20° C/RH 50%

Berøringstør: Forbliver klæbrig

Håndteringstør: Forbliver klæbrig

Genbehandling: Efter 30 min. men inden 24 timer

TEORETISK RÆKKEEVNE

4,4 m² pr. spraydåse (400 ml)

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Fedt, olie, snavs, løst rust og al anden overfladeforurening afvaskes med et alkalisk rensmiddel eller ved højtryksrensning. Eksisterende maling fjernes fuldstændigt evt. med RUST-OLEUM Nr. 1 Green Paintstripper. Overfladen skal være ren og tør inden påføring.

ARBEJDSBETINGELSER

Bedste resultat opnås ved en luftfugtighed under 85%. Dåsens og overfladens temperatur skal være over 0° C.

BRUGSANVISNING

Fjern hættten. Spraydåsen rystes i mindst 1 minut efter at blandedkuglen kan høres og rystes jævnlige under brugen. Hold dåsen ca. 25 cm fra overfladen og bevæg den fra side til side parallelt med overfladen. Hold spraydåsen i bevægelse når ventilen er trykket ned for at undgå at malingen løber. Påfør et enkelt tyndt lag – undgå for tykt et lag. Efter brug vendes spraydåsen med bunden i vejret, og ventilen trykkes i bund, til der kun kommer rent drivmiddel ud.

BEMÆRK

Genmal så hurtigt som muligt efter 30 min. for at undgå, at støv og snavs sætter sig i det klæbrige lag.

SIKKERHEDSDATA

VOC indhold: 730 g/l

Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING

5 år i uåbnede dåser, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Datablad udarbejdet: 02.03.2022 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Herning
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial).
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu