

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## **3333 VEDHÆFTNINGSGRUNDER**

### **Fremragende vedhæftning på glatte og tætte overflader**

- Hæfter fremragende på hård keramisk overflade og rustfrit stål uden forudgående sandblæsning eller afsyring
- Lavt materialeforbrug – reducerer omkostningerne
- Kan overmales med opløsningsmiddelbaserede, vandbaserede og 2K malinger
- Vandbaseret, lugtsvag
- Flyder godt

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

# 3333 VEDHÆFTNINGSGRUNDER

## BESKRIVELSE

Vandbaseret hæfteprimer til glatte overflader som tætglimtet beton og klinker.

## ANBEFALET BRUG

Vedhæftningsgrunder 3333 anvendes på ikke-porøse tætte, mineralske overflader som fliser eller tætglimtet beton, metaller som rustfrit stål, aluminium eller nyt varmgalvaniseret stål, termohærdende plastik som glasfiberarmeret polyester eller epoxy. Tåler let til middel slid, periodevis høj luftfugtighed samt fugt, jævnlig kemisk afrensning og kemikaliespild, hvis der overmales med en tilhørende RUST-OLEUM topmaling. Kan overmales med stort set alle RUST-OLEUM Epoxy, Polyurethan og Acrylmalinger.

## TEKNISKE DATA

Vægtfylde: 1,58 kg/ltr  
Glansgrad: Satin  
Tørstofindhold: 61,9 vol%  
Varmemodstand: 150° C (tør varme)  
Blandingsforhold: 219,5 g base : 97,3 g hærdere  
(0,72 ltr base : 0,28 ltr hærdere)  
Til en 1-kg's blanding bruges 692,4 g base og 307,6 g hærdere

## TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør: 6 timer  
Håndteringstør: 8 timer  
Overmalbar efter: 16 timer (20° C), 24 timer (10° C), 12 timer (30° C)

**Skal overmales indenfor 72 timer**

Gennemhærdet: 8 dage

**Pot Life:** 2 timer for en 5 ltrs blanding ved 20° C

## ANBEFALET VÅD FILMTHYKKELSE

25 µm

## ANBEFALET TØR FILMTHYKKELSE

15 µm

## TEORETISK RÆKKEEVNE

41 m<sup>2</sup>/ltr

## PRAKTISK RÆKKEEVNE

25-30 m<sup>2</sup>/ltr. Påfør i et meget tyndt lag – ikke mere end 25 µm vådfilm (15 µm tør).

## ERFARINGSMÆSSIGT FORBRUG

20-25 m<sup>2</sup>/ltr. afhængig af overfladens karakter.

## OVERFLADEFORBEREDELSE

Fedt, olie og al anden overfladeforurening afvaskes med et alkalisk rensmiddel eller ved højtryks(damp)rensning. Ny beton skal tørre og hærde i min. 30 dage inden påføring af maling. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

## BRUGSANVISNING

Omrør begge komponenter grundigt ved LAV hastighed, inden de blandes.

## ARBEJDSBETINGELSER

Luft- og overfladetemperatur skal være mellem 10° og 35° C / luftfugtighed under 70%. Overfladetemperatur skal være min. 5° C over dugpunktet.

## PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Fortynd altid med 20% vand. Brug pensler med en blanding af syntetiske- og naturhår. Check våd lagtykkelse og undgå for tykt lag.

## PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Fortynd altid med 20% vand. Brug HD skumrulle. Check våd lagtykkelse og undgå for tykt lag.

## PÅFØRING & FORTYNDING: LUFTSPRØJTE

Fortynd altid med 20% vand. Dysestørrelse: 1,2 - 2,0 mm. Lufttryk: 2 - 4 bar. Check våd lagtykkelse og undgå for tykt lag.

## RENGØRING AF UDSTYR / SPILD

Straks efter arbejdet med varmt vand og sæbe.

## BEMÆRK

Det er vigtigt, at der ikke påføres et fuldt dækkende lag. Ved høj luftfugtighed øges hærdetiden.

## SIKKERHEDSDATA

VOC Indhold: 8 g/l  
VOC klar til brug: 8 g/l  
VOC kategori: A/h  
VOC grænseværdi: 30 g/l  
Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten

## HOLDBARHED / OPBEVARING

3 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C. **Tåler ikke frost.**

Datablad udarbejdet: 19.04.2022 / is

**Betingelser:** Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S  
Taksvej 10 B  
7400 Heming  
Danmark  
T: +45 97 12 72 66  
mail@arma-tube.dk  
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Zilverenberg 16  
5234 GM's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd  
(Rust-Oleum Industrial)  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
info@rust-oleum.eu