

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



8792 HYGIEJNE TOPMALING

Hurtigtørrende vandbaseret hygiejne topmaling

- Meget hurtigtørrende – kort genbehandlingstid (3 lag på én dag)
- Forebygger mug- og skimmeldannelse
- Lugtsvag
- Godkendt til kontakt med levnedsmidler (R1)
- Kan påføres fugtige overflader sammen med 8798 hygiejne grundmaling og murforsegler
- Holdbar og rengøringsvenlig blank overflade



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

8792 HYGIEJNE TOPMALING

BESKRIVELSE

Vandbaseret 1K Hygiejne Topmaling. Giver god beskyttelse indendørs under normale fugtige forhold. Særlig velegnet til vægge og lofter i levnedsmiddelindustrien.

ANVENDELSE

Hygiejne Topmaling 8792 er beregnet til påføring på mineralske overflader, som er grundet med Hvid Murforsegler 8798 eller direkte på tidligere malede overflader. 8792 klarer normal luftfugtighed. Ved højere luftfugtighed bør først grundes med 8798. 8792 bør ikke anvendes på steder, hvor luftfugtigheden konstant overstiger 75%.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde: 1,2 kg/ltr
Glansgrad: Blank
Farve: RAL 9010
Tørstofindhold: 35 vol.%
Varmeresistens: 80° C (tør varme)

TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør: ½ time (20° C), 2 timer (10° C), 15 min. (30° C)
Håndteringstør: 2 timer (20° C), 6 timer (10° C), 2 timer (30° C)
Genbehandling: 2 timer (20° C), 16 timer (10° C), 2 timer (30° C)
Gennemhærdet: 3 dage (20° C), 5 dage (10° C), 2 dage (30° C)

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

100 µm

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

35 µm

TEORETISK RÆKKEEVNE

10 m²/ltr

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Ca. 8 m²/ltr. Ved 35 µm tørfilm, afhængig af overfladens porøsitet.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Fedt, olie, støv, m.v. afvaskes med et alkalisk rensmiddel eller med højtryks(damp)renser. Mug skal afvaskes med RUST-OLEUM 111 rensesvæske - det anbefales at afvaske særligt angrebne områder to gange. Skyl hele overfladen med rigeligt frisk/varmt vand eller med højtryks(damp)renser for at fjerne rester af forurening og rensmiddel. Grund eller pletgrund med RUST-OLEUM Murforsegler 8798. Sund og fastsiddende maling matslibes. Overfladen skal være ren og må være let fugtig under påføringen.

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres meget grundigt inden arbejdet påbegyndes.

ARBEJDSBETINGELSER

Luft-, overflade- og malingsstemperatur skal være mellem 5 og 35° C / luftfugtighed under 75%. Overfladetemperatur skal være min. 5° C over dugpunktet.

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Fortynd med maks. 5 vol.% vand. Brug pensler med en blanding af syntetiske- og naturhår.

PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Fortynd med maks. 5 vol.% vand. Brug acryl- eller polyesterruller med 8-12 mm luv. Ved rullepåføring kan det være nødvendigt at påføre 2 lag for at opnå anbefalet tør filmtykkelse.

PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS

Om nødvendigt fortyndes med maks. 5 vol.% vand. Dysestørrelse: 15-18. Tryk: 150 - 225 bar. Tjek våd filmtykkelse og undgå for tykt lag.

PÅFØRING & FORTYNDING: LUFTSPRØJTE

Fortynd med 5-10 vol.% vand. Dysestørrelse: 1,2 - 1,8 mm. Lufttryk: 2 - 4 bar.

RENGØRING AF UDSTYR / SPILD

Straks efter endt arbejde rengøres med vand og sæbe.

BEMÆRK

Maks. tør filmtykkelse pr. lag: 80 µm tør / 225 µm våd. Ved meget porøse overflader anbefales det at fortynde 1. lag med op til 50% vand efterfulgt af 2. lag ufortyndet.

SIKKERHEDSDATA

VOC indhold: 87 g/l
VOC klar til brug: 87 g/l
VOC kategori: A/b
VOC grænseværdi: 100 g/l
Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING

Minimum 5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C. **Tåler ikke frost!**

Datablad udarbejdet: 30.01.2023 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Heming
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu