

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



8798 HYGIEJNE MURFORSEGLER

Hurtigtørrende vandbaseret hygiejne grunder og murforsegler

- Flere lag på én dag
- Kan genbehandles med 8792 Hygiejne topmaling
- Forebygger mug- og skimmeldannelse
- Lugtsvag
- Kan påføres fugtige overflader
- Meget hurtigtørrende – kort genbehandlingstid

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

8798 HYGIEJNE MURFORSEGLER

BESKRIVELSE

Vandbaseret 1K hurtigtørrende Hygiejne Grunder. Giver god beskyttelse (sammen med 8792) indendørs og udendørs. Særlig velegnet til vægge og lofter i levnedsmiddelindustrien.

ANVENDELSE

Hygiejne Murforsegler 8798 anvendes indendørs og udendørs på mineralske overflader som beton, puds, murværk og lignende. 8798 klarer normal luftfugtighed. Kan anvendes som murforsegler (fortyndet med op til 30% vand), som topmaling og som grunder under 8792 Hygiejne Topmaling.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde:	1,29 kg/ltr
Glansgrad:	Glans 10
Farve:	Ral 9010
Tørstofindhold:	35 vol.%
Varmeresistens:	90° C (tør varme)

TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør:	½ time (20° C), 2 timer (10° C), ½ time (30° C)
Håndteringstør:	2 timer (20° C), 4 timer (10° C), 1 time (30° C)
Genbehandling:	4 timer (20° C), 6 timer (10° C), 3 timer (30° C)
Gennemhærdet:	3 dage (20° C), 5 dage (10° C), 2 dage (30° C)

ANBEFALET VÅD TILMYKKELSE

40 µm

ANBEFALET TØR FILMYKKELSE

115 µm

TEORETISK RÆKKEVNE

9 m²/ltr

PRAKTISK RÆKKEVNE

Ca. 8 m²/ltr. Ved 35 µm tørfilm, afhængig af overfladens porøsitet.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Fedt, olie, støv, m.v. afvaskes med et alkalisk rensmiddel eller med højtryks(damp)rensere. Nyt beton og murværk skal hærde og tørre i mindst 30 dage inden påføring af maling.

Reparer overfladen på (malede) beton- eller stenoverflader.

Skrab og børst omhyggeligt med en stålbørste for at fjerne al nedbrudt maling. Sund og fastsiddende maling matslibes.

Mug skal afvaskes med RUST-OLEUM 111 rensesæbe – det anbefales at afvaske særligt angrebne områder to gange. Skyl hele overfladen med rigeligt friskt/varmt vand eller med højtryks(damp)rensere for at fjerne rester af forurening og rensmiddel.

Overfladen må være let fugtig under påføringen.

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ARBEJDSBETINGELSER

Luft-, overflade- og malingstemperatur skal være mellem 5 og 35° C / luftfugtighed under 75%. Overfladetemperatur skal være min. 5° C over dugpunktet.

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Fortynd med maks. 5 vol.% vand. Brug pensler med en blanding af syntetiske- og naturhår.

PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Fortynd med maks. 5 vol.% vand. Brug acryl- eller polyesterruller med 8-12 mm luv. For strukturoverflade anvendes ruller med 14-18 mm luv.

PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS

Om nødvendigt fortyndes med maks. 5% vand.

Dysetørrelse: 17-24. Tryk 130 - 200 bar. Tjek våd filmtykkelse og undgå for tykt lag.

PÅFØRING & FORTYNDING: LUFTSPRØJTE

Anbefales ikke

RENGØRING AF UDSTYR / SPILD

Straks efter endt arbejde rengøres med vand og sæbe.

BEMÆRK

Maks. tør filmtykkelse pr. lag: 100 µm tør / 285 µm våd. Ved meget porøse overflader anbefales det at fortynde 1. lag med op til 30% vand efterfulgt af 2. lag ufortyndet.

SIKKERHEDSDATA

VOC indhold:	30 g/l
VOC klar til brug:	30 g/l
VOC kategori:	A/g
VOC grænseværdi:	50 g/l
Bemærk:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING

Minimum 5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C. **Tåler ikke frost!**

Datablad udarbejdet: 30.01.2023 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Heming
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial).
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu