

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



GRAFFITISHIELD™ HYDRO

Vandbaseret anti-graffiti produkt

- Permanent beskyttelseslag
- Beskytter natursten og porøse mineralske overflader
- Næsten usynligt
- Særdeles UV-resistent
- Diffusionsåben og vandskyende

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

GRAFFITISHIELD™ HYDRO

BESKRIVELSE

Vandbaseret permanent anti-graffiti produkt med vandskyende effekt.

ANVENDELSE

GraffitiShield™ HYDRO er velegnet til alle porøse mineralske overflader, som natursten, teglsten og beton.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde: 1,0
Glansgrad: Mat
Tørstofindhold: 10 vol. %

TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør: 1 time
Håndteringstør: 1 time
Genbehandling: 1 time (med samme produkt)
Gennemhærdet: 3 dage

TEORETISK RÆKKEEVNE

5 - 10 m²/ltr

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Overfladen skal være ren, tør og fedtfri.

BRUGSANVISNING

Produktet skal omrøres grundigt inden brug.
Påfør to lag med et interval på mindst 60 minutter mellem hvert lag.

PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS

Påføres ufortyndet. Dyse 13-15. Det anbefales at afdække vinduer og døre under arbejdet.

PÅFØRING & FORTYNDING: LUFTSPRØJTE

Påføres ufortyndet. Det anbefales at afdække vinduer og døre under arbejdet.

RENGØRING AF Udstyr / SPILD

Vand.

BEMÆRK

Fjern graffiti med GraffitiShield™ CLEANER. GraffitiShield™ HYDRO forbliver intakt selv efter flere afrensninger.

SIKKERHEDSDATA

VOC indhold: 51 g/l
VOC klar-til-brug: 51 g/l
VOC kategori: A/i
VOC grænseværdi: 140 g/l
Flammepunkt: Ikke brændbart
Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og informationer
På emballagen.

HOLDBARHED / OPBEVARING

1 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 0° C og 30° C.

Datablad udarbejdet: 15.04.2021 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Herning
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu