

Quality Paints since 1845  
**MATHYS®**



## MUR-FILLER

### Fleksibel fugemasse

- Fleksibel
- Kan lægges i et tykt lag
- Ikke sandet (indeholder kvarts)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

# MUR-FILLER

## BESKRIVELSE

Fleksibel fugemasse til reparation af både aktive og ikke-aktive revner inde og ude.

## ANVENDELSE

- Reparation af fuger og revner inde og ude i vægge og facader, f.eks. til tætning af aktive og ikke-aktive revner og fuger i murværk og beton.
- Fugning mellem murværk og vinduer eller dørkarme.
- Fugning af betonfliser på terrasser, hvor der ikke står konstant vand.

## TEKNISKE DATA

Vægtfylde: 1,48  
Tørstofindhold: 69 vol% / 79 vægt%

## TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør: 16 timer (8 mm våd lagtykkelse)  
Håndteringstør: 18 timer (8 mm våd lagtykkelse)  
Genbehandling: Min. 1 dag  
Gennemhærdet: 1 uge

## ANBEFALET VÅD LAGTYKKELSE

10 mm (forbrug: 15 kg/m<sup>2</sup>)

## ANBEFALET TØR LAGTYKKELSE

6,9 mm (forbrug: 15 kg/m<sup>2</sup>)

## TEORETISK RÆKKEEVNE

50 - 60 cm fugelængde pr. tube ~ 1 cm dyb fuger i V-form.

## OVERFLADEFORBEREDELSE

Revner, der skal behandles, skal være åbne, V-formede. De skal børstes rene og imprægneres med Pegafix Primer. Lad tørre min. 24 timer inden fugning.

## ARBEJDSBETINGELSER

Påføres under tørre forhold ved min. 5° C.

## BEMÆRK

Produktet indeholder kvarts, og er derfor ikke egnet som kit. Manuel sprøjtepatron: Skær patronspidsen til i den ønskede fugebredde.

## SIKKERHEDSDATA

VOC indhold: Maks. 5 g/l  
Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på tuben.

## OPBEVARING / HOLDBARHED

2 år i ubrudte tuber, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Datablad udarbejdet: 18.04.2024 / is

**Betingelser:** Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S  
Taksvej 10 B  
7400 Heming  
Danmark  
T: +45 97 12 72 66  
mail@arma-tube.dk  
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Zilverenberg 16  
5234 GM's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd  
(Rust-Oleum Industrial)  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
info@rust-oleum.eu