



PARACEM® SEMI-GLOSS

Vandbaseret halvblank acrylmaling



- Til opgaver inde og ude
- Meget dekorativt, halvblankt udseende
- Rengøringsvenlig og nem at holde
- Dækker særdeles godt
- Fremragende flydeevne

PARACEM® SEMI-GLOSS

BESKRIVELSE

Vandbaseret halvblank acrylmaling til opgaver inde og ude.

ANVENDELSE

Robust maling til gammelt og nyt murværk, cement, beton, puds samt tidligere malede overflader og som topmaling på Noxyde og Murfill.

ANBEFALET SYSTEM

Overflade/Tilstand	Grunder/Forberedelse	Topmaling
Porøse overflader	Grundes med Pegafix	2 lag Paracem Semi-Gloss
Meget glatte/ikke porøse overflader	Grundes med Noxyde fortyndet med 25% vand, eller Pegalink	2 lag Paracem Semi-Gloss
Malede overflader i god stand (ikke kalkholdige)	-	2 lag Paracem Semi-Gloss
Malede overflader i god stand (kalkholdige)	Grundes med Pegafix	2 lag Paracem Semi-Gloss
Revner og huller	Fuges med Elastofill eller Mur-Filler	-
Ujævne overflader	Sandblæses og grundes	2 lag Paracem Semi-Gloss

TEKNISKE DATA

Vægtfylde:	1,28 - 1,32
Glans:	Satin
Glansgrad v/ 60°:	Halvblank, ca glans 65
Tørstofindhold:	35 - 38 % vol%, 50 - 53 vægt%

TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør:	40 minutter
Håndteringstør:	2 timer
Genbehandling:	4 timer
Gennemhærdet:	1 dag

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

125 µm

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

45 µm

TEORETISK RÆKKEEVNE

8 - 10 m²/ltr

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Overfladen skal være tilstrækkeligt tør (maks. 4% fugtindhold) og stabil. Afrens vægge grundigt med stålbørste eller ved højtryksrensning. Eventuel mugvækst afvaskes med desinfektionsmiddel.

BRUGSANVISNING

Malingen skal røres grundigt inden brug.

ARBEJDSBETINGELSER

Temperatur min. 5° C / luftfugtighed under 80% R.H.

PÅFØRING & FORTYNDING, PENSEL

Det anbefales at påføre 2 lag. Brug pensel med syntetiske hår til vand-baserede produkter.

PÅFØRING & FORTYNDING, RULLE

Det anbefales at påføre 2 lag. Brug ruller med kort luv (14 mm polyamid ruller).

PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS

Dysetørrelse: 18 / Tryk: 180 bar. 1 lag vil oftest være tilstrækkeligt.

PÅFØRING & FORTYNDING: LUFTSPRØJTE

Anbefales ikke.

RENGØRING AF Udstyr / SPILD

Vand.

SIKKERHEDSDATA

VOC indhold:	15 g/l
VOC klar til brug:	15 g/l
VOC kategori:	A/c
VOC grænseværdi:	40 g/l
Flammepunkt:	Ikke brændbart
Bemærk:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING

2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Datablad udarbejdet: 19.04.2021 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Heming
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial).
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu