



PARACEM[®] SEMI-MATT

Vandbaseret halvmat acrylmaling

- Særdeles holdbar
- Nem at påføre, rengøre og vedligeholde
- Meget god dækevne
- Berøringstør efter kun 40 minutter
- Diffusionsåben
- Særdeles hårdfør

PARACEM® SEMI-MATT

BESKRIVELSE

Hurtigtørrende acrylmaling med særdeles god dækkevne til vægge og facader ude og inde.

ANVENDELSE

Til eksisterende og nye overflader som murværk, cement, puds, beton, gipsplader, fliser og træpaneler.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde: 1,5
Glans: Halvmat
Glansgrad v/ 60°: Glans 5
Tørstofindhold: 46 vol%, 64 vægt%

TØRRETIDER v/ 20 C/RH 50%

Berøringstør: 40 minutter (10 m²/ltr)
Håndteringstør: 2 timer (10 m²/ltr)
Genbehandling: 4 timer (10 m²/ltr)
Gennemhærdet: 1 døgn

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

100 µm (forbrug: 10 m²/ltr)

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

45 µm (forbrug: 10 m²/ltr)

TEORETISK RÆKKEEVNE

7 - 10 m²/ltr pr. lag

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Overfladen, som skal være tilstrækkelig tør og fast, rengøres grundigt. Eventuel mugvækst afvaskes med desinfektionsmiddel. Porøse overflader grundes med Pegafix iblandet Paracem, blandingsforhold: 1:3. Meget glatte mursten grundes med 1 lag Noxyde fortyndet med 25% vand, eller grundes med 1 lag Pegalink.

Kalkede overflader imprægneres – efter afrensning – med 1 lag Pegafix. Huller, fuger og revner fuges med Elastofill. Herefter påføres 1 – 2 lag Paracem.

BRUGSANVISNING

Malingen skal røres grundigt inden brug.

ARBEJDSBETINGELSER

Temperaturer over 5° C / luftfugtighed under 80%

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Påfør med flad pensel

PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Påfør med dispersionsrulle

PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS

Dysetørrelse: 13 - 18 / Tryk: 180 bar

PÅFØRING & FORTYNDING: LUFTSPRØJTE

Fortynd med 3 – 5% vand

RENGØRING AF UDSKYR / SPILD

Vand

SIKKERHEDSDATA

VOC indhold: 25 g/l
VOC kategori: A/c
VOC grænseværdi: 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)
Flammepunkt: Ikke brændbart
Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og
Informationer på etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING

2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Datablad udarbejdet: 19.04.2021 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Heming
Danmark
T : +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial).
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu