



ZINSSER® WATERTITE

Acryl Portland Cement - baseret maling

- Stopper tilbagevendende salpeterudtræk
- Dobbelt så stærk som latex vandtætningsmidler
- Forhindrer at vand trænger gennem cement, murværk og beton ude og inde
- Stopper vandtryk på op til 2,5 Bar
- Mug- og skimmelhæmmende
- Til våde og tørre overflader
- Giver en jævn, glat og mat overflade som ikke gulner

ZINSSER® WATERTITE

BESKRIVELSE

Opløsningsmiddelbaseret, acryl vandtætningsmaling. **Watertite®** er et to-lags system. Første lag grunder og forsegler overfladen. Andet lag fuldender processen og blokerer for vandindtrængning og hindrer mugvækst. Det er vigtigt, at **Watertite®** påføres i så tykt og ensartet lag, at overfladen står tætlukket, glat og porefri. Vi anbefaler mindst to lag.

ANVENDELSE

Watertite® er en klar-til-brug maling, som er beregnet til vandtætning af indendørs og udendørs beton, stuk, cement, blokke og andre former for puds og murværk.

Ideel til påføring indendørs på kældervægge og til forsegling af beton-dæk inden montering af gulv (er ikke beregnet til gangtrafik). Er også ideel til udendørs fundamenter og til tætning af murværk såvel under som over jordoverfladen.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde:	1,47 kg/ltr
Glansgrad:	Mat
Tørstofindhold, volume:	48 %
Tørstofindhold, vægt:	74 %

TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør:	1 time
Genbehandling:	4 timer
Gennemhærdet:	7 – 14 dage

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

400 - 500 µm pr. lag

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

220 - 260 µm pr. lag

TEORETISK RÆKKEEVNE

1,8 - 2,5 m²/ltr

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom påføringsmetode, overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Nyt eller ubehandlet murværk:

Overfladen skal være ren og fri for snavs, fedt, olie, sæbe og al anden forurening. Nyt murværk skal hærde min. 30 dage inden påføring af **Watertite®**.

Salt- og salpeterudtræk (et hvidt pulveragtigt lag, som ofte er på fugtige vægge) fjernes med saltsyre eller Surfa-Etch 108. Overfladen skylles grundigt med rent vand efter afvaskning med saltsyre. Al mug og skimmel afvaskes med et egnet middel. Følg altid leverandørens anvisninger og sikkerhedsforskrifter.

I offentlige bygninger, skoler osv skal de givne retningslinier for fjernelse af mug følges. Man skal sikre sig, at der ikke gror mug og skimmel bag vægge, under gulve, i ventilationssystemer eller på andre ikke-synlige områder. Mug og skimmel på udendørs overflader afvaskes.

Tidligere malede overflader:

Watertite® sikrer en vandtæt overflade, når det påføres bart murværk. Det kan også anvendes på tidligere malede – ikke blanke - overflader, men vandtætningssevnen afhænger her af hvilken type maling, det skal påføres. For bedste resultat skal fjernes så meget af den eksisterende maling som muligt ved manuel skrabning, efterfulgt af grundig stålbørstning. Båndpudser med 50 korns sandpapir vil også være effektiv. Udendørs overflader afrenses grundigt eller sandblæses for at fjerne al løstsiddende maling og cement. Alle overflader afvaskes med saltsyre og skylles derefter grundigt. Løst sand og grus fejes eller støvsuges væk.

Lapning af utætheder og revner: Alle huller og revner, især aktive revner med vandgennemtrængning, samt samling mellem væg og gulv skal repareres med hydraulisk cement (f.eks. Portland Cement).

Følg leverandørens anvisninger mht tørretider mv.

BRUGSANVISNING

Produktet skal omrøres grundigt inden brug og omrøres jævnlige under påføring. Hold emballagen tæt lukket efter brug.

ARBEJDSBETINGELSER

Påføringstemperatur: 10° C og derover. Ved indendørs påføring skal der sørges for god ventilation bl.a. ved at åbne alle vinduer og døre. Alle varme- og udluftningssystemer og andre kilder til antændelse slukkes.

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL OG RULLE

Første lag påføres gavmildt med en kraftig pensel med polyesterhår, **eller** der påføres et lille område på ca. 1 m x 1 m med rulle, hvorefter malingen arbejdes godt ind i murværkets porer med en kraftig pensel. Der skal påføres så meget maling, at overfladen står helt jævn, glat og porefri.

Brug en malerrulle med 24 mm luv til ubehandlede, porøse overflader, og en rulle med 18 mm luv til glatte eller tidligere malede overflader.

Andet lag påføres med pensel eller rulle.

Når malingen er tør skal det sikres, at overfladen er helt tæt. I modsat fald skal påføres mere maling.

RENGØRING AF UDYR / SPILD

Spild aftørres med klud vædet i fortynder. Brug lugtfri mineralisk terpentin for at mindske lugten af opløsningsmidler. Maleværktøj rengøres udendørs.

BEMÆRK

Watertite® anbefales ikke til drikkevandstanke, cisterner, fuglebade eller swimming pools og ej heller som grunder eller topmaling på gulve, som udsættes for gangtrafik.

Påføres ikke ved melding om kraftig regn indenfor 24 timer.

SIKKERHEDSDATA

VOC indhold:	370 g/l
VOC klar til brug:	370 g/l
VOC kategori:	A/i
VOC grænseværdi:	500 g/l
Bemærk:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen

HOLDBARHED / OPBEVARING

Minimum 3 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 4° og 32° C.

Datablad udarbejdet 12.04.2021 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Herning
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial).
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu