

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



EPOXYSHIELD® ULTRA 5200

1-komponent vandbaseret hurtigtørrende gulvmaling

- Til let og middel trafik
- Nem at påføre
- Berøringstør efter kun 2 timer
- Satin mat overflade
- Tåler de fleste typer dæk og kemikalier

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

EPOXYSHIELD® ULTRA 5200

BESKRIVELSE

EpoxyShield® ULTRA 5200 er en hurtigtørrende 1K vandbaseret gulvmaling (epoxy modificeret acryl), som klarer let til middel slid (normal gangtrafik / begrænset kørende trafik). Tåler diesel, motorolie, kølevæske, forskellige husholdningskemikalier og de fleste typer dæk.

ANVENDELSE

EpoxyShield® ULTRA 5200 kan påføres betongulve, som er fuldstændig rengjorte, tørre og behandlet med EpoxyShield® Sealer 5220. Påføres ikke glatte overflader samt komplet forseglet beton eller beton, som indeholder hærdemidler. Sådanne overflader hindrer en ordentlig vedhæftning. EpoxyShield® ULTRA 5200 kan også påføres eksisterende fastsiddende maling.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde: 1,16 - 1,21 kg/ltr
Glansgrad: Satin
Tørstofindhold: 38 - 42 vol. %, 48 - 52 vægt%

TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør: 2 timer (20° C), 4 timer (10° C), 1½ time (30° C)
Håndteringstør: 6 timer (20° C), 8 timer (10° C), 4 timer (30° C)
Genbehandling: 6 timer (20° C), 8 timer (10° C), 4 timer (30° C)
Gennemhærdet: 1 uge (20° C), 1 uge (10° C), 1 uge (30° C)

ANBETALET VÅD FILMTYKKELSE

100 µm

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

40 µm

TEORETISK RÆKKEEVNE

Ca. 9 m²/ltr ved 40 µm tør

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Ca. 9 (± 2) m²/ltr. Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Olie, fedt og al anden overfladeforurening afvaskes med alkalisk rensningsmiddel og højtryksrensning. Nyt beton skal hærde mindst 30 dage, inden påføring af maling. Cementslam, løs og dårlig beton fjernes ved sandblæsning eller afsyring med Tenozid 15. Alle huller og revner repareres med en EpoxyShield reparationsmørtel. Porøse og sugende overflader grundes med EpoxyShield® Sealer 5220.

Glatte overflader matteres og grundes med EpoxyShield® Sealer 5220 eller påføres et lag Rust-Oleum 3333 vedhæftningsgrunder. Eksisterende fastsiddende maling matslibes for god vedhæftning. Løstsiddende maling fjernes med stålbørste eller sandpapir. Under påføringen skal overfladen være ren og tør.

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ARBEJDSBETINGELSER

Luft-, overflade- og materialetemperatur skal være mellem 10° og 35° C, luftfugtighed under 85%. Overfladetemperatur skal være min. 3° C over dugpunktet.

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Produktet er klar til brug. Fortynding er ikke nødvendigt.

PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Produktet er klar til brug. Fortynding er ikke nødvendigt.

Brug en nylon malerrulle (ca. 12 mm). Ved rullepåføring kan det være nødvendigt at påføre 2 lag for at opnå den anbefalede filmtykkelse.

RENGØRING AF UDSTYR / SPILD

Straks efter påføring med vand og sæbe.

BEMÆRK

Ved behov for større slidstyrke kan produktet blandes med Rust-Oleum Ultra Wear 400. En dåse med 750 g passer til 5 ltr maling. Blandingen skal omrøres regelmæssigt for at hindre, at det synker til bunds.

Ved evt. spild af benzin på det malede gulv tilrådes det at lade dette fordampe i stedet for at tørre det op. Malingen "heler" sig selv.

Produktet anbefales ikke til gulve, som jævnligt står under vand.

Det tilrådes at vente 1 uge før man parkerer et køretøj på det nymalede gulv!

SIKKERHEDSDATA

VOC indhold: 72 g/l
VOC klar til brug: 72 g/l
VOC kategori: A/i
VOC grænseværdi: 140 g/l
Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING

5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Datablad udarbejdet: 16.03.2022 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Herning
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu