



ZINSSER[®] BULLS EYE 1-2-3

Vandbaseret Pletforsegler og Hæfteprimer

- Isolerer / forsegler vanskelige skjolder og pletter
- Rusthindrende, ideel til nyt metal
- Hæfter på de fleste overflader uden forudgående slibning eller mattering
- Hurtigtørrende
- Fås i hvid og lyse nuancer



ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3

BESKRIVELSE

Universal vandbaseret acryl pletforsegler og hæfteprimer.

ANVENDELSE

Anvendes indendørs og udendørs på vægge, lofter, døre, fundamenter, rækværk og lignende malbare overflader. Bulls Eye® 1-2-3 hæfter på træ, gips, beton, blank lak, hårde fiberplader, glas og fliser.

Rusthindrende grunder på jern, stål, rør mv.

Mug- og skimmelresistent: Forebygger mug- og skimmeldannelse i fugtigt miljø.

pH resistent: Kan anvendes på overflader, som har en pH-værdi på max. 12,5.

Forsegler porøse overflader og isolerer pletter og skjolder af graffiti, fedt, rust, harpiks, kreosot, asfalt o.lign. Svære skjolder kan kræve to behandlinger.

Indendørs: Nye samt tidligere malede pudsede vægge, cement, beton, træ (fyr, gran, birk, eg og krydsfiner), aluminium, jern, stål og galvaniseret stål, PVC, blank laminat og lignende indendørs overflader.

Udendørs: Kan anvendes på alle typer træ (nyt eller tidligere malet fyr, gran, ceder, krydsfiner og trykimprægneret træ), træfiberplader, metal (aluminium, stål, jern og galvaniseret stål), PVC, glasfiber og murværk (stuk, betonblokke, porebeton, mursten).

TEKNISKE DATA

Vægtfylde:	1,26 kg/ltr
Glansgrad:	Satin, glans ca. 23
Tørstofindhold:	34 vol.% / 50,5 vægt%

TØRRETIDER V/ 20° C/RH 50%

Berøringstør:	30 minutter
Genbehandling:	1 time
Gennemhærdet:	7 døgn

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

80 – 110 µm

ANBEFALET TØR FILTYKKELSE

30 – 40 µm

TEORETISK RÆKKEEVNE

9 – 12 m²/ltr

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer så som overfladens porøsitet og ruhed samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Overfladen skal være ren, tør, i god stand og fri for støv, snavs, overdreven kalk, fedt, olie, voks, mug, tapetklister mv. Overfladen afvaskes i salmiakspiritus eller et rensmiddel iblandet vand. Al løstsiddende maling fjernes. Fastsiddende maling matslibes. Udsat udendørs træværk slibes let med 80-100 korns sandpapir for at fjerne løse træfibre. Pletter forsøges afvasket, slebet eller skrabt af.

Skimmel og mug afvaskes med et passende rensmiddel.

Rust fjernes. Metal og nygalvaniserede overflader skal afvaskes med Grovrenser 14.

Træoverflader skal pletgrundes på knaster og harpiksudtræk med Zinsser B-I-N® Primer-Forsegler, inden hele overfladen grundes med Zinsser Bulls Eye® 1-2-3.

BRUGSANVISNING

Produktet skal omrøres grundigt før brug.

ARBEJDSBETINGELSER

Luft- og overfladetemperatur 10-32° C / relativ luftfugtighed mellem 10 og 70%. Underlagets fugtindhold må ikke være over 12%.

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Fortyndes ikke. Brug pensler med nylon-, polyester- eller syntetiske hår.

PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Fortyndes ikke. Brug ruller med nylon-, polyester- eller syntetisk luv.

PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS

Fortyndes ikke. Dysestørrelse: 15 - 17. Tryk: 140 - 175 bar.

PÅFØRING & FORTYNDING: LUFTSPRØJTE

Fortyndes med max. 10% vand. Tryk: 2 - 4 bar.

RENGØRING AF UDSTYR / SPILD

Rengør med varmt vand. Hvis produktet er tørret ind skal det ligge i blød natten over i vand tilsat salmiakspiritus 1 : 4.

BEMÆRK

Det anbefales ikke at påføre produktet på gulve og dæk eller på overflader, der nedsænkes i vand eller udsættes for længere tids vandpåvirkning.

SIKKERHEDSDATA

VOC indhold:	4 g/l
VOC kategori:	A/g
VOC grænseværdi:	30 g/l
Flammepunkt:	Ikke brændbart
Bemærk:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen.

HOLDBARHED / OPBEVARING

2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Datablad udarbejdet: 08.04.2021 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Heming
Danmark
T : +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial).
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu