

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



## **COMBICOLOR® ORIGINAL 7300 SPRAY**

### **Et lags system til beskyttelse på metal, direkte på rust**

- Grunder og topmaling i én
- Kan påføres på rustne flader og rent metal
- 2 – 3 m<sup>2</sup> pr. spraydåse
- Løber ikke

**KNOW-HOW TO PROTECT™**

**WWW.ARMA-TUBE.DK**

# COMBICOLOR® ORIGINAL 7300 SPRAY

## BESKRIVELSE

RUST-OLEUM® CombiColor Spraymaling 7300 er baseret på en urethan modificeret alkyd.

Malingen er bly- og kromatfri - indeholder rusthindrende pigmenter for ekstra korrosionsbeskyttelse - har fremragende dækkevne - fremstår med højglans.

## ANVENDELSE

RUST-OLEUM CombiColor Spraymaling 7300 kan påføres direkte på bart eller manuelt afrenset metal eller på overflader, der er grundet med Combi-Primer Anti-Corrosion 3369/3380.

RUST-OLEUM CombiColor Spraymaling 7300 er beregnet til mindre vedligeholdelsesopgaver eller til opfriskning.

RUST-OLEUM CombiColor Spraymaling 7300 yder beskyttelse i lette inden-dørs industrielle miljøer med normal luftfugtighed.

## TEKNISKE DATA

Glansgrad: Højglans.  
7375 hvid og 7394 sort har satinglans!

Drivmiddel: Propan/Butan

## TØRRETIDER v/ 20°C/RH 50%

Håndteringstør: 6 timer  
Genbehandling: Efter 2 timer  
Gennemhærdet: 7 dage

## TEORETISK RÆKKEEVNE

2 - 3 m<sup>2</sup> pr. spraydåse (400 ml).

## PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

## OVERFLADEFORBEREDELSE

Fjern snavs, fedt, olie, løs rust og al anden overfladeforurening på passende måde. Grund eller pletgrund med den anbefalede RUST-OLEUM grunder. Fastsiddende maling skal matslibes for god vedhæftning. Overfladen skal være ren og tør under påføring. Galvaniseret stål, zink og aluminium skal først grundes med CombiPrimer 3302 Hæftegrunder.

## BRUGSANVISNING

Fjern hættten. Spraydåsen rystes i mindst 1 minut efter at blandekuglen kan høres og rystes jævnligt under brugen. Hold dåsen ca. 25 cm fra overfladen og bevæg den fra side til side parallelt med overfladen. Hold spraydåsen i bevægelse når ventilen er trykket ned for at undgå at malingen løber. Påfør flere tynde lag med få minutters mellemrum for at opnå optimal filmtykkelse. Efter brug vendes spraydåsen med bunden i vejret, og ventilen trykkes i bund, til der kun kommer rent drivmiddel ud.

## ARBEJDSBETINGELSER

Bedste resultat opnås ved en luftfugtighed på max. 85% og temperatur på min. 10° C på dåse og overflade.

## BEMÆRK

Undgå at påføre for tykt et lag, da tørretiden herved øges, og der vil være risiko for at malingen løber. CombiColor Spraymaling 7300 kan påføres oven-på CombiColor 7300 (penseludgave) indenfor 4 timer **ELLER** efter 72 timer.

## SIKKERHEDSDATA

VOC indhold: 535 - 540 g/l  
Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

## HOLDBARHED / OPBEVARING

5 år i ubrudt emballage, forudsat produktet opbevares på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° C og 35° C.

Datablad udarbejdet: 06.09.2018 / is

**Betingelser:** Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

**ARMA-TUBE A/S**  
Taksvej 10 B  
7400 Herning  
Danmark  
T : +45 97 12 72 66  
mail@arma-tube.dk  
www.arma-tube.dk

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Postbus 138  
4700 AC Roosendaal  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum UK Ltd.**  
PO Box 261  
Chester-le-Street  
DH3 9EH United Kingdom  
T : +44 (0)2476 717 329  
F : +44 (0)2476 718 930  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201