



MURFILL® RENOVATION PAINT

Elastisk dekorativ facademaling

- > 500 % elastisk
- Forbliver elastisk helt ned til -30° C
- Vanddampgennemtrængelig – diffusionsåben
- Mat
- Særdeles holdbar – resistent mod forurening

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

MURFILL® RENOVATION PAINT

BESKRIVELSE

Mat, elastisk facademaling med lang levetid. Ideel til renoveringsopgaver og udsmykning af såvel historiske som nye bygninger.

ANVENDELSE

Renovering og udsmykning af udendørs vægge og facader.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde:	1,33 - 1,37 (hvid)
Glansgrad:	Mat
Tørstofindhold, volumen:	47 - 50%
Tørstofindhold, vægt:	60 - 63%

TØRRETIDER v/ 20°C/RH 50%

Berøringstør:	45 minutter
Håndteringstør:	± 8 timer
Genbehandling:	24 timer
Gennemhærdet:	2 dage

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

150 µm (forbrug: 200 g/m²)

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

70 µm (forbrug: 200 g/m²)

TEORETISK RÆKKEEVNE

Normalt forbrug:	min. 400 g/m ² (2 lag).
Ved pensel- og rullepåføring:	200 – 300 g/m ² pr lag, afhængig af overfladen.
Ved Airless påføring:	200 – 500 g/m ² pr lag, afhængig af overfladen.
Sammen med Murfill væv:	> 1,3 kg/m ² .

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Overfladen skal være ren, fast og tør (max. 6% fugt i overfladen) inden påføring. Mos, alger o.lign. afrenses med BC50.

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden påføring.

ARBEJDSBETINGELSER

Minimum temperatur: 5° C / Max. 80% R.H.

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Brug en pensel, som er beregnet til påføring af vandbaserede malinger.

PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Brug en rulle med langt luv (struktur polyamide rulle med 20 mm luv) eller en speciel facaderulle med 24 mm luv. Afhængig af overfladens ruhed.

PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS

Hvis nødvendigt fortyndes med 2 - 5% vand. Dysestørrelse: 13 – 15.
Tryk: 200 bar.
Produktet skal kun fortyndes hvis der påføres med Airless sprøjte.

PÅFØRING & FORTYNDING: LUFTSPRØJTE

Ikke muligt.

RENGØRING AF UDSKYR / SPILD

Vand.

SIKKERHEDSDATA

MAL-kode:	00-1
VOC indhold:	30 g/l max
VOC kategori:	A/i
VOC grænseværdi:	140 g/l
Bemærk:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING

2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° C og 35° C.

Datablad udarbejdet: 12.09.2018 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Herning
Danmark
T : +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)2476 717 329
F : +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu