RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL





GRAFFITISHIELD™ HYDRO

Vandbaseret anti-graffiti produkt

- **Permanent beskyttelseslag**
- **Beskytter natursten og porøse mineralske overflader**
- **Transparent og næsten usynligt**
- **UV-bestandig**

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

GRAFFITISHIELD™ HYDRO

BESKRIVELSE
Vandbaseret permanent anti-graffiti produkt med vandskyende effekt.

ANVENDELSE
GraffitiShield™ HYDRO er velegnet til alle porøse mineralske overflader, som natursten, teglsten og beton.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde:	1,0
Glansgrad:	Mat
Tørstofindhold:	10 vol. %

TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør:	1 time
Håndteringstør:	1 time
Genbehandling:	1 time (med samme produkt)
Gennemhærdet:	3 dage

TEORETISK RÆKKEEVNE
5 - 10 m²/ltr

PRAKTISK RÆKKEEVNE
Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE
Overfladen skal være ren, tør og fedtfri.

BRUGSANVISNING
Produktet skal omrøres grundigt inden brug.
Påfør to lag med et interval på mindst 60 minutter mellem hvert lag.

PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS
Påføres ufortyndet. Dyse 13-15. Det anbefales at afdække vinduer og døre under arbejdet.

PÅFØRING & FORTYNDING: LUFTSPRØJTE
Påføres ufortyndet. Det anbefales af afdække vinduer og døre under arbejdet.

RENGØRING AF UDSTYR / SPILD
Vand.

BEMÆRK
Fjern graffiti med GraffitiShield™ CLEANER. GraffitiShield™ HYDRO forbliver intakt selv efter flere afrensninger.

SIKKERHEDSDATA

MAL-kode:	2-1
VOC indhold:	66 g/l
VOC klar-til-brug:	66 g/l
VOC kategori:	A/i
VOC grænseværdi:	140 g/l
Flammepunkt:	Ikke brændbart
Bemærk:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer På emballagen.

HOLDBARHED / OPBEVARING
1 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 0° C og 30° C.

Datablad udarbejdet: 25.04.2019 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Herning
Danmark
T : +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial).
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu