

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



DAKFILL® HZ

2-K vandbaseret tætningsmiddel til fladt tag

- Hurtigtørrende, 2 lag på én dag
- 100% vandtæt og vanddampgennemtrængelig
- Tåler UV-stråler, syreregn, varme, frost og forurening
- Hvid farve reflekterer solen
- Ikke-brændbart, selvslukkende
- Superelastisk og særdeles hårdfør

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

BESKRIVELSE

2K hurtigtørrende, vandtæt og vandbaseret flydende membran til fladt tag. Elastisk og holdbar belægning uden fuger eller samlinger.

ANVENDELSE

Til vandtætning af fladt tag. Desuden velegnet til opgaver, hvor der er behov for øjeblikkelig vandtætning eller en belægning, der er meget hurtigtørrende. Giver et slidstærkt, gummiagtigt lag uden fuger eller samlinger. Produktet er ikke-brændbart og selvslukkende.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde:	1,25 kg/ltr
Glansgrad:	Mat
Tørstofindhold, volumen:	51 %
Tørstofindhold, vægt:	62 %
Vanddampgennemtrængelighed: $\mu = 1934$ (2 x 500 g/m ²)	
Blandingsforhold:	Base : Aktivator = 19.2 : 0.8 (vægt)

TØRRETIDER v/ 20°C/RH 50%

Berøringstør:	1,5 time
Håndteringstør:	1,5 time
Genbehandlingstør:	12 timer
Gennemhærdet:	1 uge
Pot Life:	18 timer

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

1200 micron pr. lag (forbrug: 1,5 kg/m²)

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

600 micron pr. lag (forbrug: 1,5 kg/m²)

TEORETISK RÆKKEEVNE

Pr. lag: 1 - 1,5 kg/m² (afhængig af overfladen). Det anbefales at påføre 2 lag.

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom underlagets porøsitet og ruhed, samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Overfladen skal afrensens omhyggeligt, være tør og fri for flager, grus, støv og snavs.

Revner og samlinger fuges med Elastofill. Aktive revner overbygges med Dakfill væv, som primes med én af følgende:

Porøs beton, hård PVC og polyester: Primer 44HS

Meget glat beton: Noxyde fortyndet med 25% vand.

Jern og stål: Noxyde – ufortyndet

På tagbeklædning og bitumen, som er mere end 1 år gammel, og som er i god stand, kan Dakfill HZ påføres direkte.

Zink, galvaniseret stål, kobber, bly og aluminium kan overmales med Dakfill HZ efter affedtning og let sandblæsning.

BRUGSANVISNING

De to komponenter omrøres grundigt inden brug. Komponent B (aktivator) tilsættes komponent A under mekanisk omrøring. Det anbefales at bruge det blandede produkt indenfor samme dag.

Påføring på Dakfill væv: Vævet udrulles på en tør og ren overflade og fastgøres med det første lag Dakfill HZ, som rulles på med et forbrug på 1 – 1,5 kg/m². Baner af Dakfill væv lægges ud, så det overlapper med min. 5 cm. Når 1. lag er tørt påføres 2. lag Dakfill HZ med rulle eller med Airless sprøjte, indtil vævets mønster ikke længere kan ses.

ARBEJDSBETINGELSER

Påføres i tørvejr ved god luftcirkulation (let vind) eller i solskin.

Temperaturer over 5° C / luftfugtighed max. 85%.

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Brug vinkelpensel. Fortyndes ikke.

PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Brug rulle med langt luv. Fortyndes ikke.

PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS

Dysetørrelse: 18 – 23. Tryk: 220 bar. Fortyndes ikke.

PÅFØRING & FORTYNDING: LUFTSPRØJTE

Anbefales ikke.

RENGØRING AF UDSKYR / SPILD

Vand.

BEMÆRK

- På tage med en hældning < 5% er det nødvendigt at forstærke med Dakfill væv, hvis der står vand på taget, og hvis taget "arbejder". Kontakt Teknisk Service hos ARMA-TUBE A/S for yderligere information om anvendelse af Dakfill væv.
- Hvis produktet skal anvendes på en anden type overflade end nævnt i dette datablad, bedes man kontakte Teknisk Service hos ARMA-TUBE A/S.
- Må ikke anvendes på TPO (Thermoplastisk elastomer, f.eks. Derbigum), som kan forekomme i tagpap.
- Tørretider afhænger meget af temperaturer, luftfugtighed og vindforhold.
Overfladetørretid v/ 1 kg/m²: 30 minutter (høj °C / lav R.H.)
6 timer (lav °C / høj R.H. / vindstille)
Shore hardness A (ASTM D 2240): 75

SIKKERHEDSDATA

MAL-kode:	0-4
VOC indhold:	55 g/l
VOC klar til brug:	55 g/l
VOC kategori:	A/j
VOC grænseværdi:	140 g/l
Flammepunkt:	Ikke brændbar
Bemærk:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten

HOLDBARHED / OPBEVARING

2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35°C.

Datablad udarbejdet: 08.11.2018 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Heming
Danmark
T : +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)2476 717 329
F : +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu