

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



DAKFILL®

1-K vandbaseret tætningsmiddel til tag

- Tætning af tag med min. 5% hældning
- 100% vandtæt high-build belægning
- Tåler UV-stråler, syrerregn, varme, frost og forurening
- Godkendt til indkapsling af asbest
- Ikke brændbart, selvslukkende
- Sikker og nem at påføre

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

BESKRIVELSE

Vandtæt og vandbaseret flydende membran til tage med min. 5% hældning. Superelastisk og stærk gummiagtig belægning uden fuger eller samlinger.

ANVENDELSE

Vandtætningsbelægning til tage og skorstone o.lign. med en hældning på min. 5%. Opbygger en stærk gummiagtig belægning uden fuger og samlinger. Er vanskeligt at antænde og er selvslukkende. Kan forstærkes yderligere med Dakfill væv.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde:	1,5 kg/ltr
Glansgrad:	Mat
Tørstofindhold, volumen:	60 %
Tørstofindhold, vægt:	73 %

TØRRETIDER v/ 20°C/RH 50%

Berøringstør:	2 timer
Håndteringstør:	6 timer
Genbehandling:	24 timer
Gennemhærdet:	1 uge

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

1000 micron (forbrug: 1,5 kg/m²)

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

600 micron (forbrug: 1,5 kg/m²)

TEORETISK RÆKKEEVNE

- Forbrug pr. lag: 0,6 - 1,5 kg/m² (afhængig af overfladen)
- Stejle tage (uden væv): 1,3 - 2,5 kg/m²
- Tag med lidt hældning (med væv): 2,5 - 3 kg/m² (med stående vand)

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom underlagets porøsitet og ruhed, samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Overfladen skal afrenses omhyggeligt, være tør og fri for flager, grus, støv og snavs.

Revner og samlinger fuges med Elastofill. Aktive revner overbygges med Dakfill væv, som primes med én af følgende:

Porøs beton, hård PVC og polyester: Primer 44HS

Meget glat beton: Noxyde fortyndet med 25% vand.

Jern og stål: Noxyde – ufortyndet

Asfalt/bitumen: Parafix

På tagbeklædning og bitumen, som er mere end 1 år gammel, og som er i god stand, kan Dakfill påføres direkte.

Zink, galvaniseret stål, kobber, bly og aluminium kan overmales med Dakfill efter affedtning og let sandblæsning.

BRUGSANVISNING

Omrør produktet grundigt inden brug.

ARBEJDSBETINGELSER

Påføres i tørvejr ved god luftcirkulation (let vind) eller i solskin.

Temperaturer over 5° C / luftfugtighed max. 85%.

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Brug vinkelpensel. Hvis nødvendigt fortyndes med vand.

PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Brug rulle med langt luv. Hvis nødvendigt fortyndes med vand.

PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS

Dysetørrelse: 18 - 23 / Tryk: 220 bars.

PÅFØRING & FORTYNDING: LUFTSPRØJTE

Anbefales ikke.

RENGØRING AF UDSTYR / SPILD

Vand.

BEMÆRK

- På tage med en hældning < 5% er det nødvendigt at forstærke med Dakfill væv, hvis der står vand på taget, og hvis taget "arbejder". Kontakt Teknisk Service hos ARMA-TUBE A/S for yderligere information om anvendelse af Dakfill væv.
- Ved anvendelse på områder med risiko for stående vand, eller hvor Dakfill skal beskyttes mod forurening (f.eks. Dakfill hvid), anbefales det at beskytte Dakfill med et lag Coating PRT (ca. 100 g/m).
- Produktet anbefales ikke til overflader, som konstant står under vand. Hvis Dakfill skal påføres i tagrender, skal sikres at regnvand kan løbe fra.
- Påfør ikke Dakfill på tjæreholdige materialer, blød PVC eller bitumen, som er under 1 år.

Shore hardness A: 70 (ASTM D 2240)

SIKKERHEDSDATA

MAL-kode:	00-3
VOC indhold:	5 g/l
VOC klar til brug:	5 g/l
VOC kategori:	A/i
VOC grænseværdi:	140 g/l
Flammepunkt:	Ikke brændbar
Bemærk:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING

2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35°C.

Datablad udarbejdet: 15.11.2018 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Heming
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T: +44 (0)2476 717 329
F: +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu