



MURFILL® QUARTZ

Facademaling med kvartsstruktur

- Elastisk
- Vandfast og vanddampgennemtrængelig (diffusionsåben)
- Meget lang levetid i normale og industrielle miljøer
- Beskytter armeret beton mod karbonisering og korrosion
- Kan påføres sammen med Murfill® væv til forstærkning
- af aktive revner

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

MURFILL® QUARTZ

BESKRIVELSE

Holdbar, elastisk, diffusionsåben og vandbaseret facademaling med kvartsstruktur.

ANVENDELSE

Til overfladebehandling af vægge og facader.

Kan påføres murværk, beton, mursten, cellebeton.

Til reparation af mindre beskadigede områder eller ujævnheder i overfladen.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde: 1,6 kg/ltr

Glansgrad: Mat

Tørstofindhold: ± 62 vol.%, ± 76 vægt%

TØRRETIDER V/ 20°C/RH 50%

Berøringstør: ± 4 timer (1 kg/m²)

Håndteringstør: ± 7 timer (1 kg/m²)

Genbehandling: 24 timer

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

± 1,6 mm (forbrug: 2,5 kg/m²)

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

± 1 mm (forbrug: 2,5 kg/m²)

TEORETISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Murfill Kvarts kan påføres direkte på eksisterende fastsiddende maling efter grundig afrensning.

Kalkede overflader skal først behandles med Pegafix Primer – efter højtryksrensning.

Nye eller ubehandlede overflader: Porøse materialer påføres først et lag Pegafix Primer.

Glatte, ikke porøse overflader, påføres først et lag Noxyde (ikke hvid) fortyndet med 25% vand eller et lag Pegalink.

Revner < 0,5 mm brede: udfyldes med Murfill.

Revner > 0,5 mm brede: udfyldes med Mur-Filler.

Aktive revner skal armeres med Murfill væv.

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ARBEJDSBETINGELSER

Temperatur min. 5° C / luftfugtighed max. 80%.

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Fortyndes ikke. Brug en kraftig facadepensel.

PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Fortyndes ikke. Brug en perforeret skumrulle eller en langluvet rulle.

PÅFØRING & FORTYNDING. LUFTSPRØJTE

Fortyndes ikke. Brug lavtryksudstyr med fødepumpe.

Dysetørrelse: 3 - 4 mm

RENGØRING AF Udstyr / SPILD

Vand.

BEMÆRK

Kan genbehandles med vandbaserede malinger f.eks. Murfill Quartz, Murfill, Paracem mv.

SIKKERHEDSDATA

MAL-kode: 00-6

VOC indhold: 10 g/l max.

VOC kategori: A/i

VOC grænseværdi: 140 g/l

Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING

2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° C og 35° C.

Datablad udarbejdet: 12.09.2018 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Heming
Danmark
T : +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)2476 717 329
F : +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu