RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

# 5478 ASPHALT RESTORER

## ASFALTMALING
## Til opfriskning af misfarvet asfaltbelægning

- **Opfrisker kedeligt, gråt og skjoldet asfalt og tjærebeton**
- **Får overfladen til at fremstå som ny**
- **Skjuler gamle vejstriber og småreparationer**
- **En besparelse, da ny belægning er unødvendig**

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

# 5478 ASPHALT RESTORER

## BESKRIVELSE
1K asfaltbaseret belægning af høj kvalitet. Produktet indeholder spartelmasse og specielle flydeadditiver.

## ANVENDELSE
Til renovering af parkeringsområder, veje, cykelstier og fortove.

## TEKNISKE DATA
Glansgrad: Mat

## TØRRETIDER V/ 20°C/RH 50%
Berøringstør: 30 minutter
Genbehandling: 2 - 5 timer
Gennemhærdet: 2 - 5 timer.
Regnvejr øger hærdetiden, da opløsningsmidlerne ikke kan fordampe.

## TEORETISK RÆKKEEVNE
5 - 10 m² pr. 5 liter, afhængig af overfladen.

## PRAKTISK RÆKKEEVNE
Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

## OVERFLADEFORBEREDELSE
Overfladen skal være tør og fast. Mos mv. fjernes med skraber eller ved højtryksrensning. Lad derefter overfladen tørre fuldstændigt.

## BRUGSANVISNING
Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

## ARBEJDSBETINGELSER
Påfør ikke produktet i regnvejr. Beskyt mod regn i min. 30 minutter efter påføringen.

## PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL OG RULLE
Produktet skal påføres i et tykt og jævnt lag med rulle eller pensel. Små huller eller revner kan fyldes ud med en tyk mørtel, som består af produktet blandet med tørt sand. Huller og revner bør primes med produktet inden man fylder ud med mørtlen.

## BEMÆRK
Produktet er en overfladebehandlingsmaling. Det er IKKE beregnet til at forstærke eller reparere svage eller beskadigede overflader. Det er fremstillet til anvendelse på asfaltbaserede overflader. Produktet kan blødgøre tjæreholdige overflader. I tvivlstilfælde anbefales det at påføre produktet på et lille område, og efter 24 timer tjekke om overfladen er blevet blød.

## SIKKERHEDSDATA
VOC indhold: 286 g/l
VOC klar til brug: 286 g/l
VOC kategori: A/i
VOC grænseværdi: 500 g/l
Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

## HOLDBARHED / OPBEVARING
2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 25° C.

Datablad udarbejdet: 16.03.2022 / is

**Betingelser:** Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

**ARMA-TUBE A/S**
Taksvej 10 B
7400 Herning
Danmark
T : +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

**Rust-Oleum Netherlands B:V**
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd**
**(Rust-Oleum Industrial).**
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu