RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

1060/1080 HIGH BUILD METALPRIMER

High Build metalgrunder

- **Beskytter til korrosionsklasse C4 sammen med 7500 Alkythane® topmaling**
- **Højt indhold af rusthindrende pigmenter**
- **Forbliver elastisk**
- **Kan tones i RAL- og NCS farver**

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

1060/1080 HIGH BUILD METAL PRIMER

BESKRIVELSE
High Build metalgrunder til ekstra beskyttelse af rent eller sandblæst metal. Maksimal holdbarhed under svære korrosive forhold.

ANVENDELSE
1060/1080 anvendes på nye, sandblæste overflader eller på overflader, der er grundet med RUST-OLEUM metal grundere. Produktet sikrer tilstrækkelig beskyttelse under lette industrielle påvirkningsforhold, såfremt det påføres ovenpå en RUST-OLEUM metal primer efterfulgt af Alkythane 7500.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde:	1,37 kg/ltr
Glansgrad:	Mat
Korrosionsklasse:	C4 Høj
Tørstofindhold (volumen):	53.5%
Varmemodstand:	120° C (tør varme)

TØRRETIDER VED 20° C/RH 50%

Berøringstør:	4 timer
Håndteringstør:	8 timer
Næste lag:	Efter 24 timer
Gennemhærdet:	8 dage

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE
105 µm

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE
60 µm

TEORETISK FORBRUG
9 m²/ltr

PRAKTISK FORBRUG
Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE
Fjern fedt, olie og al anden overfladeforurening med højtryks (damp) rensning sammen med passende rengøringsmiddel. For optimalt resultat fjern rust incl. løse rustskaller, glødeskaller og dårlig maling ved sandblæsning til Sa 2½ (Iso 8501-01:1988), blæseprofil max. 50 my. Tidligere malede overflader i god stand slibes let. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

BRUGSANVISNING
For at sikre homogenitet skal malingen omrøres grundigt inden brug.

ARBEJDSBETINGELSER
Luft-, overflade- og malingstemperatur skal være mellem 5° C og 35° C og luftfugtighed under 85%. Overfladetemperatur skal være min. 3° C over dugpunktet.

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL
Fortynd med op til 10 vol. %; RUST-OLEUM Fortynder 633.

Brug pensler med lange naturhår.

PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE
Fortynd med op til 10 vol. %; RUST-OLEUM Fortynder 633.

Brug rulle med 8-14 mm luv.

Påføring med rulle kan kræve 2 lag for at opnå den anbefalede tørre filmtykkelse.

PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS
Fortynd med op til 20 vol.%; RUST-OLEUM Fortynder 641.
Dysestørrelse: 13-15. Tryk: 130 - 200 bar.
Check våd filmtykkelse – undgå overdreven filmtykkelse.

PÅFØRING & FORTYNDING: LUFTSPRØJTE
Fortynd med 10–20 vol. % RUST-OLEUM Fortynder 641.
Dysestørrelse: 1.4 – 2.2 mm. Tryk: 2 - 4 bar.

RENGØRING AF UDSTYR / SPILD
Brug RUST-OLEUM Fortynder 160 eller mineralsk terpentin.

BEMÆRK
Max. tør filmtykkelse pr. lag: 100 µm tør, svarende til 200 µm våd.

SIKKERHEDSDATA

MAL-kode:	3-1
VOC indhold:	367 g/l
VOC klar til brug blanding:	449 g/l
VOC kategori:	A/i
VOC grænseværdi:	500 g/l
Flammepunkt:	40° C
Bemærk:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen.

HOLDBARHED / OPBEVARING
5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° C og 35° C.

Datablad udarbejdet 27.01.2020 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Herning
Danmark
T : +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-Oleum.eu

Tor Coatings Ltd.
(Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu