

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



4268 VARMERESISTENT RUSTHINDRENDE PRIMER

- Tåler op til 425° C kontinuerlig varme
- Højt indhold af rusthindrende pigmenter
- High Build primer, forlænger malesystemets forventede levetid
- Fremragende flydeevne
- Kvalitet til industrielle opgaver

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

4268 VARMERESISTENT GRUNDER

BESKRIVELSE

Varmeresistent, rusthindrende metalgrunder. Tåler op til 425° C tør varme.

ANVENDELSE

4268 anvendes på nye eller sandblæste ståloverflader. Tåler opvarmning til 425° C tør varme i afskærmet eller indendørs miljø, når den overmales med Varmeresistent Topmaling 4215. Sandblæst stål bør grundes med 2 lag 4268, inden påføring af Aluminium Topmaling 4215.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde:	1,38
Glansgrad:	Mat
Korrosionsklasse:	C3, middel beskyttelse
Tørstofindhold:	44,4 vol%
Varmeresistens:	425° C (kontinuerlig tør varme)

TØRRETIDER v/ 20°C/RH 50%

Berøringstør:	30 minutter
Håndteringstør:	2 timer
Genbehandling:	24 timer
Gennemhærdet:	24 timer efter at overfladen har nået en temperatur på 150° C (se "BEMÆRK")

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

100 µm

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

45 µm

TEORETISK RÆKKEEVNE

9,8 m²/ltr

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Fjern fedt, olie og al anden overfladeforurening med alkalisk rensmiddel eller ved højtryks(damp)rensning. Fjern rust, rustskaller, glødeskaller og nedbrudt maling ved sandblæsning til Sa 2½ (ISO 8501-1 : 1988), blæseprofil max. 50 µm. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ARBEJDSBETINGELSER

Luft-, overflade- og malingstemperatur skal være mellem 5° og 35° C / luftfugtighed max. 85%. Overfladetemperatur skal være min. 3° C over dugpunktet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Fortynd med op til 10 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 150.
Brug langhårede naturhårspensler.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Fortynd med op til 10 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 150.
Brug polyamidruller med 8-12 mm luv.
For at opnå tilstrækkelig filmtykkelse kan det være nødvendigt med 2 lag.

PÅFØRING OG FORTYNDING: AIRLESS

Fortynd kun hvis nødvendigt med max. 5 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 150. Dysestørrelse: 13 - 15. Tryk: 130 - 200 bar.
Undgå at påføre et for tykt lag.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTSPRØJTE

Fortynd med 10-20 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 150.
Dysestørrelse: 1,2 - 1,8 mm. Lufttryk: 2 - 4 bar.

RENGØRING AF Udstyr / SPILD

Brug RUST-OLEUM Fortynder 150 eller 160.

BEMÆRK

Max. filmtykkelse pr. lag: 60 µm dry / 175 µm våd.

Varm den behandlede overflade langsomt op (max. 50° C pr. time) indtil temperaturen er oppe på 150° C.

SIKKERHEDSDATA

MAL-kode:	2-3
VOC indhold:	442 g/l
VOC klar til brug:	499 g/l
VOC kategori:	A/i
VOC grænseværdi:	500 g/l
Flammepunkt:	40° C
Bemærk:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING

5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Datablad udarbejdet: 27.01.2020 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Herning
Danmark
T : +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial).
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu