

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



5090 ANTI-KONDENS MALING

Forhindrer kondens på vægge & lofter

- Beskytter mod damp og fugt
- Ideel til levnedsmiddelindustrien samt til vaske- og baderum
- 1 liter maling kan efter tørring absorbere mindst 400 gram vand
- Hurtigtørrende, overmalbar efter kun 5 timer
- Kan påføres let fugtige overflader

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

5090 ANTI-KONDENS MALING

BESKRIVELSE

Vandbaseret 1K hygiejne topmaling, som beskytter mod damp og fugt og forhindrer kondens.

ANVENDELSE

5090 anvendes på lofter og øverste områder på vægge. Malingen påføres som 1-lags system med Airless. Produktet kan også påføres som 2-3 lags system med pensel eller rulle for at give overfladen strukturdseende.

5090 anvendes for at forhindre kondens og dryp af vand i lokaler med jævnlig damp- og fugtpåvirkning. 1 liter maling vil efter afhærdning absorbere mindst 400 gram vand. Eksisterende malingslag bør være fugttætte. Den optimale effekt opnås bedst ved indendørs brug.

Godkendelser: *Absorption by Ceripec.*

TEKNISKE DATA

Vægtfylde: 1,22 kg/ltr
Glansgrad: Mat
Tørstofindhold: 27 vol. %
Varmemodstand: 50° C (tør varme)

TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør: 1 time (20° C), 6 timer (10° C), 1 time (30° C)
Håndteringstør: 2 timer (20° C), 8 timer (10° C), 2 timer (30° C)
Genbehandling: 5 timer (20° C), 48 timer (10° C), 4 timer (30° C)
Gennemhærdet: 3 dage (20° C), 6 dage (10° C), 2 dage (30° C)

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

1000 µm

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

270 µm

TEORETISK RÆKKEEVNE

1 m²/ltr

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Nye beton- og murstensoverflader skal hærde og tørre mindst 30 dage inden påføring af malingen. Eksisterende (malede) beton- og murstensoverflader reparerer og afrenses. Fjern fedt, olie, støv mv. Skrab og børst omhyggeligt med en stålbørste for at fjerne al nedbrudt maling. Slib fastsiddende maling for at mattere overfladen. Overfladen må være let fugtig under påføring.

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ARBEJDSBETINGELSER

Luft-, overflade- og malingstemperatur skal være mellem 5° og 35° C / luftfugtighed max. 85%. Overfladetemperatur skal være min. 5° C over dugpunktet.

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Fortynd med max. 5% vand. Brug pensel af naturhår.

PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Fortynd med max. 5% vand. Brug polyamid ruller med 10-15 mm luv. For strukturoverflade anvendes ruller med 14-18 mm langt luv.

PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS

Hvis nødvendigt fortyndes med op til 5% vand. Dysestørrelse: 18 – 24. Tryk: 130 - 200 bar. Vær opmærksom på våd filmtykkelse og undgå overdrevent lag.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTSPRØJTE

Anbefales ikke

RENGØRING AF UDSTYR / SPILD

Vand og sæbe

BEMÆRK

Max. filmtykkelse pr. lag: 500 µm tør / 1850 µm våd.

For at bibeholde de absorberende egenskaber må den tørre overflade kun renses med koldt vand og let rensmiddel under lavt tryk, efterfulgt af skylning med rigeligt rent vand.

SIKKERHEDSDATA

MAL-kode: 0-3
VOC indhold: 57 g/l
VOC klar til brug: 57 g/l
VOC kategori: A/i
VOC grænseværdi: 140 g/l
Flammepunkt: Ikke brændbart
Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING

4 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Tåler ikke frost!

Datablad udarbejdet: 01.02.2021 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Herning
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu