

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



8700 HYGIEJNE TOPMALING

Hurtigtørrende vandbaseret hygiejne topmaling

- Meget hurtigtørrende – kort genbehandlingstid (3 lag på én dag)
- Forebygger mug- og skimmeldannelse
- Lugtsvag
- Godkendt til kontakt med levnedsmidler (R1)
- Kan påføres fugtige overflader sammen med 8798 hygiejne grundmaling og murforsegler
- Holdbar og rengøringsvenlig blank overflade

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

8700 HYGIEJNE TOPMALING

BESKRIVELSE

Vandbaseret 1K Hygiejne Topmaling. Giver god beskyttelse indendørs under normale fugtige forhold. Særlig velegnet til vægge og lofter i levedsmiddelindustrien.

ANVENDELSE

Hygiejne Topmaling 8700 er beregnet til påføring på mineralske overflader, som er grundet med Hvid Murforsegler 8798 eller direkte på tidligere malede overflader. 8700 klarer normal luftfugtighed. Ved højere luftfugtighed bør først grundes med 8798. 8700 bør ikke anvendes på steder, hvor luftfugtigheden konstant overstiger 75%.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde: 1,2 kg/ltr
Glansgrad: Blank
Farve: RAL 9010
Tørstofindhold: 35 vol.%
Varmeresistens: 80° C (tør varme)

TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør: ½ time (20° C), 2 timer (10° C), 15 min. (30° C)
Håndteringstør: 2 timer (20° C), 6 timer (10° C), 2 timer (30° C)
Genbehandling: 2 timer (20° C), 16 timer (10° C), 2 timer (30° C)
Gennemhærdet: 3 dage (20° C), 5 dage (10° C), 2 dage (30° C)

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

100 µm

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

35 µm

TEORETISK RÆKKEEVNE

10 m²/ltr

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Ca. 8 m²/ltr. Ved 35 µm tørfilm, afhængig af overfladens porøsitet.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Fjern fedt, olie, støv, m.v. med et alkalisk rensmiddel eller med højtryks- (damp)renser. Mug skal afvaskes med RUST-OLEUM 111 rensesæbe – det anbefales at afvaske særligt angrebne områder to gange. Skyl hele overfladen med rigeligt friskt/varmt vand eller med højtryks(damp)renser for at fjerne rester af forurening og rensmiddel.

Grund eller pletgrund med RUST-OLEUM Murforsegler 8798. Sund og fastsiddende maling matslibes. Overfladen skal være ren og må være let fugtig under påføringen.

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ARBEJDSBETINGELSER

Luft-, overflade- og malingstemperatur skal være mellem 5 and 35° C / luftfugtighed max. 75%. Overfladetemperatur skal være min. 5° C over dugpunktet.

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Fortynd med max. 5 vol.% vand. Brug pensler med en blanding af syntetiske- og naturhår.

PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Fortynd med max. 5 vol.% vand. Brug acryl- eller polyesterruller med 8-12 mm luv. Ved rullepåføring kan det være nødvendigt at påføre 2 lag for at opnå anbefalet tør filmtykkelse.

PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS

Om nødvendigt fortyndes med max. 5 vol.% vand. Dysestørrelse: 15-18. Tryk: 150 - 225 bar. Tjek våd filmtykkelse og undgå for tykt lag.

PÅFØRING & FORTYNDING: LUFTSPRØJTE

Fortynd med 5-10 vol.% vand. Dysestørrelse: 1,2 - 1,8 mm. Lufttryk: 2 - 4 bar.

RENGØRING AF UDSTYR / SPILD

Straks efter endt arbejde rengøres med vand og sæbe.

BEMÆRK

Max. tør filmtykkelse pr. lag: 80 µm tør / 225 µm våd. Ved meget porøse overflader anbefales det at fortynde 1. lag med op til 50% vand efterfulgt af 2. lag ufortyndet.

SIKKERHEDSDATA

MAL-kode: 2-1
VOC indhold: 87 g/l
VOC klar til brug: 87 g/l
VOC kategori: A/b
VOC grænseværdi: 100 g/l
Flammepunkt: Ikke brændbart
Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING

5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C. **Tåler ikke frost!**

Datablad udarbejdet: 05.03.2020 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Herning
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial).
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu