



FASSIPRIM AQUA XPE

Vandbaseret grunder

- Vandbaseret mat acryl dispersion
- Nem at påføre
- Hurtigtørrende, kan slibes efter kort tid
- Dækker særdeles godt
- Fremragende vedhæftning; flyder godt

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

FASSIPRIM AQUA XPE

BESKRIVELSE

Hurtigtørrende, vandbaseret og åndbar grunder. Til indendørs og udendørs vedligeholdelse af træ. Er særdeles slidstærk.

ANVENDELSE

Fassiprim Aqua XPE anvendes som grunder på forskellige typer træ samt på helt rene og godt hæftende eksisterende malingslag.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde: ± 1,3 kg/ltr
Tørstofindhold, volumen: ± 39%
Tørstofindhold, vægt: ± 53%

TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør: 1 time
Genbehandling: 3 timer
Gennemhærdet: 1 uge

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

100 µm

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

35 µm

TEORETISK RÆKKEEVNE

± 10 m²/ltr

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom underlagets porøsitet og ruhed, samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Ubehandlet: Overfladen skal være ren, tør og fri for olie, fedt, etc. Nedbrudt træ skal fjernes ned til sund overflade. På meget porøse og sugende overflader som f.eks. fyr og gran, anbefales det at påføre to lag grunder.

Tidligere malet: Rens, affedt og slib overfladen. Fjern løst og dårligt vedhæftende gamle malingslag. Grund bare pletter som ubehandlede overflader.

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ARBEJDSBETINGELSER

Temperaturer 10 – 30° C / luftfugtighed max. 80%. Overfladen skal være min. 3° C over dugpunktet.

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Hvis nødvendigt kan fortyndes med max. 5% vand.

PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Hvis nødvendigt kan fortyndes med max. 5% vand.

PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS

Fortynd med 3% vand. Dysestørrelse: 13. Tryk 120 - 150 bar.

PÅFØRING & FORTYNDING: LUFTSPRØJTE

Fortynd med 10 – 15 % vand. Dysestørrelse: 1,5 – 2 mm. Tryk: 2 - 3 bar

RENGØRING AF Udstyr / SPILD

Varmt vand.

SIKKERHEDSDATA

MAL-kode: 00-3
VOC indhold: 17 g/l max.
VOC kategori: A/g
VOC grænseværdi: 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
Flammepunkt: -
Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten

HOLDBARHED / OPBEVARING

1 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Datablad udarbejdet: 29.05.2019 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Takevej 10 B
7400 Heming
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial).
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu