



## PEGAFIX® UNIVERSAL

**Farveløs  
imprægneringsprimer**

KNOW-HOW TO PROTECT™

[WWW.ARMA-TUBE.DK](http://WWW.ARMA-TUBE.DK)

# PEGAFIX® UNIVERSAL

## BESKRIVELSE

Farveløs imprægneringsgrunder på basis af acryliske hydrosoler.

## ANVENDELSE

Som primer på forskellige porøse og kalkede (kridtede) overflader, inden påføring af en vandbaseret topmaling. Også velegnet som støvbinder på beton, hvor der er let trafik.

## TEKNISKE DATA

Vægtfylde: 1,0 kg/ltr  
Glansgrad: Blank, ca. glans 80  
Tørstofindhold: 14 - 16 vol.%

## TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør: 1 time  
Håndteringstør: 4 timer  
Genbehandling: 2-4 timer  
Gennemhærdet: 24 timer

## ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

100 µm

## ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

15 µm

## TEORETISK RÆKKEEVNE

Meget porøse overflader (beton, mursten): 5 - 10 m<sup>2</sup>/ltr  
Mindre porøse overflader  
(gips, indendørs porøse malinger): 15 - 20 m<sup>2</sup>/ltr

## PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og materialespild under påføring.

## OVERFLADEFORBEREDELSE

Fjern støv og/eller afvask grundigt – afhængig af overfladetype. Gips med blærer skal slibes let for at sikre god vedhæftning, eller der skal udføres en vedhæftningstest først.

## BRUGSANVISNING

Primeren skal omrøres grundigt inden brug.

## ARBEJDSBETINGELSER

Temperatur min. 5° C / luftfugtighed under 90%.

## PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL OG RULLE

Påfør ufortyndet.

## PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS

Påfør ufortyndet.

Dysetørrelse 11-15. Tryk: 200 bar.

## PÅFØRING & FORTYNDING: LUFTSPRØJTE

Påføres ufortyndet.

## RENGØRING AF UDSTYR / SPILD

Vand.

## BEMÆRK

- På mindre porøse overflader anbefales det at anvende Pegafix på grund af den gode indtrængningsevne.
- Ved brug på kalkede (kridtede) overflader, lav da altid en vedhæftningstest.
- Eventuelle støv på vinduer, gulve m.v. kan fjernes med fortynder.

## SIKKERHEDSDATA

VOC indhold: 0 g/l  
VOC klar til brug: 0 g/l  
VOC kategori: A/g  
VOC grænseværdi: 30 g/l  
Flammepunkt: Ikke brændbar  
Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

## HOLDBARHED / OPBEVARING

2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Datablad udarbejdet: 20.04.2021 / is

**Betingelser:** Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S  
Taksvej 10 B  
7400 Herning  
Danmark  
T: +45 97 12 72 66  
mail@arma-tube.dk  
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Zilverenberg 16  
5234 GM's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd  
(Rust-Oleum Industrial).  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
info@rust-oleum.eu