



## ZINSSER® PERMA-WHITE INTERIEUR SATIN

### Vådromsmaling til indendørs

- Beskytter mod mug- og skimmelvækst
- Ingen primer og ingen slibning
- God vedhæftning på glatte og blanke overflader
- Nem at påføre
- Giver en robust, vaskbar og fugtbestandig overflade
- Godkendt i test ASTM D5590 og 3273 for indeklime



# ZINSSER® PERMA-WHITE INTERIEUR SATIN

## BESKRIVELSE

Unik, vandbaseret akryl vådrumsmaling som forskønner og beskytter og samtidig virker mug- og skimmelhindrende. Perma-White® giver en smuk og særdeles holdbar overflade, som er vaskbar og fugtbestandig, hvorved betingelserne for mug- og skimmelvækst er elimineret.

## ANVENDELSE

Anvendes indendørs på vægge, lofter, lister, døre og lignende vaskbare overflader. Ideel til baderum og toiletter, køkkener, kældre, vaskerum, omklædningsrum, svømmehaller – kort sagt overalt, hvor mug og skimmel kan have gode betingelser. Meget velegnet til institutioner, skoler, hospitaler, hoteller, plejehjem, restauranter, idrætshaller mv.

## TEKNISKE DATA

Vægtfylde: 1,42 kg/ltr  
Glansgrad: Satin, glans 18-23 v/ 60°, 47-53 v/ 85°  
Tørstofindhold, volumen: 38%  
Tørstodindhold, vægt: 54%

## TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør: 30 minutter  
Genbehandling: 2 timer  
Gennemhærdet: 7 – 10 dage

## ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

100 - 150 µm

## ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

40 – 60 µm

## TEORETISK RÆKKEEVNE

7 – 10 m<sup>2</sup>/ltr

## PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom påføringsmetode, overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

## OVERFLADEFORBEREDELSE

Overfladen skal være ren og sund, fri for støv, snavs, fedt, voks, tapetklister, sæberester og al anden overfladeforurening samt løstsiddende maling. Mug og skimmel afvaskes med BC50 iblandet vand. Ved usikkerhed om der skulle befinde sig skimmel og mug bag vægge, under gulve, i ventilationssystemer mv. skal fagmand kontaktes for råd om afhjælpning. I offentlige bygninger, skoler osv skal de givne retningslinier for fjernelse af mug følges.

Pletter /skjolder:

Rust, fedt, mug og skimmel mv. bør forsegles med Zinsser B-I-N® eller Bulls Eye® 1-2-3 Plus. Inden forsegling bør pletter og skjolder vaskes, skræbes eller slibes af så godt som muligt.

## BRUGSANVISNING

For at sikre homogenitet skal malingen omrøres grundigt inden brug.

## ARBEJDSBETINGELSER

Temperatur 10 – 32° C / luftfugtighed under 80%.

## PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Påføres ufortyndet. Brug pensler med syntetiske hår.

## PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Påføres ufortyndet.

## PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS

Påføres ufortyndet. Dysestørrelse: 17-13. Tryk: 140 – 180 bar.

## PÅFØRING & FORTYNDING: LUFTSPRØJTE

Hvis nødvendigt kan fortyndes med max. 10% vand.

## RENGØRING AF Udstyr / SPILD

Vand

## BEMÆRK

Påfør 2. lag to timer eller mere efter 1. lag er påført. For at opnå en ridsefast overflade skal hærdetiden på 7 døgn overholdes. I hærdetiden må overfladen ikke skrubbes.

Produktet anbefales ikke til påføring på gulve eller til overflader, der nedsænkes i vand eller udsættes for længere tids vandpåvirkning f.eks. bruserum, saunaer, dampbade o.lign.

Produktet beskytter ikke mod bakterier fra levnedsmidler eller mod sygdomsmitte.

## SIKKERHEDSDATA

MAL-kode: 00-1  
VOC indhold: 50 g/l  
VOC kategori: 140 g/l  
Flammepunkt: >93° C  
Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen

## HOLDBARHED / OPBEVARING

5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Datablad udarbejdet 18.07.2019 / is

**Betingelser:** Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S  
Taksvej 10 B  
7400 Heming  
Danmark  
T: +45 97 12 72 66  
mail@arma-tube.dk  
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Zilverenberg 16  
5234 GM's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd  
(Rust-Oleum Industrial)  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
info@rust-oleum.eu