RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

B95SL FLEXIBLE EPOXY

Fleksibel selvnivellerende epoxy gulvmaling

- **Selvnivellerende og særdeles fleksibel gulvmaling**
- **High build og slidstærk**
- **Kemikalieresistent**
- **Kan tones i de fleste RAL-farver**
- **Kan også bruges på asfalt**

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

B95SL FLEXIBLE EPOXY

BESKRIVELSE
2K, fleksibel, high-build og selvnivellerende epoxy til gulve. Særdeles slidstærk.

ANVENDELSE
Fleksibel Epoxy B95SL anvendes på rengjorte, vandrette overflader som betongulve, asfaltbetongulve og lignende typer hvor en fleksibel overfladebehandling er nødvendig. B95SL anvendes også på afrensede eksisterende gulvmalinger, som er i god stand. Malingen er meget slidstærk og kan i ét lag påføres med rulle i en lagtykkelse på 150-200 µm tør film og op til 2 mm lagtykkelse, når det udlægges med tandspartel. For ekstra beskyttelse mod U.V. og kemikalier skal afsluttes med et lag Polyurethanlak 9600 eller 9200 – dog ikke klar lak.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde:	1,24 kg/ltr
Glansgrad:	Blank
Tørstofindhold, volumen:	96%
Tørstofindhold, vægt:	96%
Varmeresistens:	100° C (tør varme)
Mixing Ratio:	1:1 (volumen)

TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør:	16 timer (20° C), 24 timer (10° C)
Håndteringstør:	24 timer (20° C), 36 timer (10° C)
Genbehandlingstør:	24 timer (20° C), 36 timer (10° C)
Gennemhærdet:	7 dage (20° C), 14 dage (10° C)
Pot Life:	45 minutter for en 20 ltrs blanding v/ 20° C
Induktionstid:	10 minutter for en 20 ltrs blanding v/ 20° C

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE
500 µm

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE
500 µm

TEORETISK RÆKKEEVNE
2 m²/ltr

PRAKTISK RÆKKEEVNE
Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE
Generelt: Olie, fedt og al anden forurening afvaskes med alkalisk rensemiddel sammen med højtryksdamprensning. Overfladen skal være ren og tør inden påføring af produktet. Tidligere malede overflader skal være i god stand og skal matteres for optimal vedhæftning. Det anbefales at udføre en test for at tjekke foreneligheden.

Beton: Ny beton skal hærde min. 30 dage inden påføring af produktet. Hærderester skal fjernes fuldstændigt. Cementslam afvaskes med Surfa-Etch 108, løs og usund beton støvsuges væk. Ujævnheder nivelleres med Basecoat Rapid SL. Diverse skader i betonen repareres med Epoxy Repair Mortar 5180 eller 5412 direkte efter grunding med Impregnation Primer 5401 (våd i våd). For informationer henvises til de respektive datablade.

Meget porøst beton skal primes med 5401.

Asfaltbeton: Ny asfaltbeton skal hærde min. 60 dage inden påføring af produktet. Skader i overfladen skal først repareres med B95SL tilsat ovntørret kvartssand i forholdet ca. 1:1, volumen.

BRUGSANVISNING
Rør komponenterne grundigt igennem inden sammenblanding. Komponenterne blandes ved hjælp af "boksemetoden" eller med en lavhastighedsblander.

ARBEJDSBETINGELSER
Luft-, overflade- og produkttemperatur mellem 10 og 35° C og relativ luftfugtighed under 85%. Overfladetemperaturen skal være mindst 3° C over dugpunktet.

PÅFØRING & FORTYNDING: TANDSPARTEL
Hæld produktet ud på den fuldstændig rengjorte overflade og fordel det jævnt med en rive, spartel eller lignende. Rul derefter overfladen med en udluftningsrulle også kaldet pigrulle, så al luft bliver klemt ud af malingen og for at fremme den selvnivellerende effekt.

RENGØRING AF UDSTYR / SPILD
Brug RUST-OLEUM Fortynder 160.

BEMÆRK
Maksimum tør lagtykkelse pr. lag: 2 mm tørfilm, svarer til 2 mm vådfilm. Forbruget skal tjekkes jævnligt under påføringen. Levnedsmidler bør opbevares særskilt eller grundigt tildækket, mens arbejdet står på. Nogle kemikalier og opløsningsmidler kan misfarve malingen. Gulvet skal være helt jævnt (max. 3 mm hældning pr. meter i h.t. DIN 18 202, tabel 3, kolonne 4), inden udlægning af produktet, så lagtykkelsen på hele fladen bliver ens. Større revner bør fuges med en fleksibel fugemasse.
B95 SL kan overlakeres med Polyurethanlak 9200 eller 9600 for at undgå evt. gulning af overfladen specielt ved lyse farver.

SIKKERHEDSDATA

VOC indhold:	31 g/l
VOC klar til brug blanding:	31 g/l
VOC kategori:	A/j
VOC grænseværdi:	500 g/l
Flammepunkt:	100° C
Bemærk:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen.

HOLDBARHED / OPBEVARING
5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tætlukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° C og 35° C.

Datablad udarbejdet: 07/04/2021 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Herning
Danmark
T : +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B:V
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial).
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu