RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

GRAFFITISHIELD™ WAX

Anti-graffiti produkt baseret på bivoks

- **Næsten usynligt offerlag**
- **Beskytter de fleste overflader**
- **Biologisk nedbrydeligt**
- **UV- og vejrbestandig**
- **Lavt VOC-indhold**
- **Diffusionsåben**

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

GRAFFITISHIELD™ WAX

BESKRIVELSE
Offerlag baseret på naturvoks. Beskytter overfladen mod graffiti indtil afrensning, hvorefter et nyt lag skal påføres.

ANVENDELSE
Når GraffitiShield™ WAX er gennemhærdet, beskytter det den behandlede overflade mod de fleste typer farve og maling. Graffiti fjernes nemt med varmt vand. Efter afrensning af graffiti skal der påføres et nyt lag Graffiti-Shield™ WAX. Når det nye lag er gennemhærdet, er overfladen igen beskyttet.
Egnede overflader: Natursten, teglsten, kalksandsten, beton, akryl og marmor. Overfladen skal kunne tåle højtryksrensning med 70-90° C varmt vand.

TEKNISKE DATA
Vægtfylde:	1,02
Glansgrad:	Satin

TØRRETIDER v/ 20°C/RH 50%
Berøringstør:	1 time
Håndteringstør:	12 timer
Genbehandling:	2 timer
Gennemhærdet:	24 timer

TEORETISK RÆKKEEVNE
6,7 m²/ltr

PRAKTISK RÆKKEEVNE
Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.
(see DIN 53220).

OVERFLADEFORBEREDELSE
Overfladen skal være ren, tør og fedtfri.

BRUGSANVISNING
Produktet skal omrøres grundigt inden brug.

ARBEJDSBETINGELSER
Skal påføres ved temperaturer mellem 5° C and 35° C.

PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS
Påføres ufortyndet. Produktet sprøjtes på overfladen op og ned samt sidevejs i to lag, våd-i-våd, med kun 10 min. til 2 timer mellem lagene.
Det anbefales at afdække vinduer og døre under arbejdet.

PÅFØRING & FORTYNDING: LUFTSPRØJTE
Påføres ufortyndet. Produktet sprøjtes på overfladen op og ned samt sidevejs i to lag, våd-i-våd, med kun 10 min. til 2 timer mellem lagene.
Det anbefales at afdække vinduer og døre under arbejdet.

RENGØRING AF UDSTYR / SPILD
Varmt vand.

BEMÆRK
Graffiti fjernes nemt med højtryksrenser og varmt vand. Når der højtryksrenses ved 40 bar eller mere og med 70-90° C varmt vand vil GraffitiShield™ WAX smelte samtidig med at graffitien fjernes. Efter afrensning skal der påføres et nyt lag GraffitiShield™ WAX.

SIKKERHEDSDATA
MAL-kode:	0-3
VOC indhold:	25 g/l
VOC klar-til-brug:	25 g/l
VOC kategori:	A/c
VOC grænseværdi:	40 g/l
Flammepunkt:	Ikke brændbart
Bemærk:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen.

HOLDBARHED / OPBEVARING
1 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 0° og 30° C.

Datablad udarbejdet: 25.04.2019 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Herning
Danmark
T : +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial).
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu