

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



7100NS SUPERGRIP® ANTI-SLIP GULVMALING

1k Anti-Slip gulvmaling - nem at påføre

- Til områder med gangtrafik inde og ude
- Malingen indeholder anti-slip additiv
- Til betonoverflader (>2 år), metal og træ
- Berøringstør efter 6 timer (v/ 20° C)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

7100NS 1K ANTI-SLIP GULVMALING

BESKRIVELSE

Opløsningsmiddelbaseret Alkyd gulvmaling, som er nem at påføre. Beregnet til påføring inde og ude på beton, som er mere end 2 år gammelt. Malingen er slidstærk og tåler rengøring med neutrale rengøringsmidler (alkaliske rensmidler må IKKE anvendes). Tåler kortvarig påvirkning af smøreolie, benzin, petroleum mv.

ANVENDELSE

7100NS Gulvmaling anvendes på helt tørre og rengjorte betonoverflader, som er mere end 2 år gamle. Anbefales ikke til påføring på glatte og tætte overflader eller til imprægnerede overflader, da vedhæftningen her kan forringes. Kan påføres eksisterende fastsiddende maling. 7100NS kan også påføres korrekt forberedte metalgulve, som er grundet med RUST-OLEUM metalprimer.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde: 1,0 - 1,1 kg/ltr
Glansgrad: Blank
Tørstofindhold: 36 - 40 vol. %

TØRRETIDER V/ 20° C/RH 50%

Berøringstør: 6 timer
Genbehandling: 24 timer
Gennemhærdet: 7 dage

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

130 µm

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

50 µm

TEORETISK RÆKKEEVNE

8,0 m²/ltr ved 50 µm tør

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og ruhed samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Fjern fedt, olie og al anden forurening med alkalisk rensmiddel eller ved højtryks(damp)rensning. Fastsiddende maling matteres for at sikre god vedhæftning. Tjek forenelighed med eksisterende maling. Overfladen skal være ren og tør under påføringen. På porøse betonoverflader skal første lag 7100 fortyndes med ca 10% 7301 fortynder. Betonhærdemidler fjernes ved støvfri tryklufblæsning.

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ARBEJDSBETINGELSER

Påføres under tørre forhold og ved god ventilation.

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Hvis nødvendigt fortyndes med op til 10% RUST-OLEUM Fortynder 7301.

PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Hvis nødvendigt fortyndes med op til 10% RUST-OLEUM Fortynder 7301. Ved rullepåføring kan det være nødvendigt med 2 lag for at opnå den foreskrevne lagtykkelse.

RENGØRING AF UDSTYR / SPILD

Straks efter brug med 7301 fortynder.

BEMÆRK

7100NS Anti-Slip Gulvmaling må ikke påføres alkaliske overflader. Anbefales ikke til påføring på klinker eller i fugtige områder som baderum.

SIKKERHEDSDATA

MAL-kode: 3-1
VOC indhold: 456 g/l
VOC klar til brug: 485 g/l
VOC kategori: A/i
VOC grænseværdi: 500 g/l
Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på etiketten

HOLDBARHED / OPBEVARING

5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35°C.

Datablad udarbejdet: 23.02.2021 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Hemming
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial).
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu