

SPS PRIMÆR - VINTER

PRODUKTBESKRIVELSE:

SPS PRIMÆR Vinter er en tokomponent diffusionsspærre til alle overflader, baseret på silikater af højeste kvalitet, fri for opløsningsmidler og bifenylter. SPS Primær Vinter er en videreudvikling af den anerkendte højteknologiske PCB spærre SPS Primær.



ANVENDELSE:

Anvendes inden- og udendørs på alle PCB-holdige overflader, som vægge, lofter, gulve m.m.



SPS PRIMÆR Vinter hæfter på de fleste overflader, og er særligt egnet til mineralske overflader så som beton, teglsten, puds m.m.



SPS PRIMÆR Vinter kan som noget helt unikt sprøjstes på, men er også let at påføre med rulle eller pensel. Husk altid at anvende briller og handsker til arbejdet, samt åndedrætsværn ved påførsel med sprøjte!



SPS PRIMÆR Vinter påføres af min. 2 omgange med ca. 30 min. mellemrum (eller ved tape-tørt) ved færdig behandling skal SPS PRIMÆR Vinter danne en tæt og ensartet film på overfladen og være min. 120 um, tørre områder genbehandles indtil de er mættede. Brug lagtykkelsesmålerne fra TWO Teknik til at bestemme lagtykkelsen af forseglingen, og husk at benyt disse til efterfølgende KS materiale.

EFTERBEHANDLING:

Efter 24 timers hærdetid, kan der arbejdes videre på overfladen. Ved overmaling bør der foretages en test et mindre synligt sted for at kontrollere kompatibilitet. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at prime overfladen inden overmaling eller filsnings.

SPS PRIMÆR Vinter er kompatibel med de fleste fugetyper, malinger, fliseklæber. (Test bør altid udføres for at sikre vedhæftning). SPS PRIMÆR Vinter leveres som udgangspunkt transparent.

TEKNISKE DATA:



Indeholder: Kvalitetssilikatblanding og accelerator.



Påføring: Min 2 omgange.

Farve: Farveløs

Hærdetid: 24 timer ved 1 grad.

Påføring: Pensel, rulle eller sprøjte.

Rækkeevne: Ca. 4-8 m² pr. ltr. alt efter overflades beskaffenhed.

Fortynding: Kan ikke fortyndes.

Rengøring: Værktøj kan ikke genbruges efter brug.

Affald: Sorteres og deponeres som maling.

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn.



Sikkerhedsregler for malearbejde 93: 00-03 (Åndedrætsværn er dog ikke påkrævet, ved påførsel med rulle og pensel da SPS PRIMÆR Vinter ikke indeholder opløsningsmidler.) Ved arbejde på større overflader bør der altid sikres udluftning. Husk altid at anvende beskyttelsesbriller og handsker til arbejdet.

FORDELE:

- Let at påføre og har kort hærdetid.
- Indeholder ingen opløsningsmidler og kræver ikke EPOXY kursus.
- Anbefalet af landets førende rådgivere.
- Er Dansk produceret.
- Er under løbende test og kontrol.

 TWO Teknik - tlf.:72 30 20 31

TWO Teknik ApS | Korngården 6 | 4660 St. Heddinge | CVR. 34 21 10 00

Telefon: +45 72 30 20 31 | www.twoteknik.dk | info@twoteknik.dk