



PREVOSIL GB

Tyktflydende vandafvisende produkt



- Trænger godt ind og sikrer facaden i mange år
- Kan påføres nyt tørt murværk
- Minimerer saltpeter- og kalkudtræk
- Til murværk, beton, kalksandsten, mineralsk mørtel og let porøse natursten

PREVOSIL GB

BESKRIVELSE

Crement, vandbaseret, vandafvisende produkt baseret på siloxaner. Påføres med pensel, rulle eller airless sprøjte. Kan påføres helt præcist uden brug af afdækningstape.

ANVENDELSE

Vandafvisende behandling af murværk, beton, kalksandsten, mineralsk mørtel og let porøse natursten.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde (g/cm³): 1,02 kg/ltr
Tørstofindhold, vægt: 12%

TEORETISK FORBRUG

0.1 – 0,3 kg /m²

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Det anbefales at udføre en test for at bestemme den enkelte overflades absorbtionsevne.

BRUGSANVISNING

Overfladen skal være helt fri for støv og fedt. Eventuelle skader og revner skal udbedres. Sandblæste overflader kan forbehandles, hvis nødvendigt.

Påfør et fuldt lag og vær omhyggelig med at fylde alle porer i overfladen. Arbejdet skal udføres nedefra og op.

Beskyt vinduer, planter og andre ikke porøse/sugende overflader mod sprøjtestøv og stænk.

Prevosil Special GB påføres med pensel, rulle eller airless sprøjte.

ARBEJDSBETINGELSER

Temperatur min.10° C / luftfugtighed max. 100%.
Overfladetemperatur min. 10° C, max 25° C.

PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS

Spreddevinkel: 40°. Dysestørrelse: 21. Tryk: 65 bar

RENGØRING AF Udstyr / SPILD

Vand.

BEMÆRK

Overskydende produkt og tom emballage bortskaffes som kemikalieaffald i henhold til de kommunale retningslinier.

HOLDBARHED / OPBEVARING

6 måneder i uåbnet emballage, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.

Datablad udarbejdet: 03.09.2020 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Herning
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 63
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial).
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu