

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## **HARD HAT® 2120 GALVA-PLUS**

### **Giver ny zinkglans**

- Står som nyt galvaniseret stål
- Til opfriskning af nygalvaniserede overflader
- Godkendt i test - 310 timers salttågetest (DIN 50021 SS)
- Mindre zink, mere aluminium

**KNOW-HOW TO PROTECT™**

**WWW.ARMA-TUBE.DK**

# HARD HAT® 2120

## GALVA-PLUS

### BESKRIVELSE

Hard Hat® Galva-Plus Silver 2120 er en hurtigtørrende Zink/aluminium topmaling baseret på en epoxyester harpiks. Pigmentindholdet består udelukkende af ren zink og aluminium.

### ANVENDELSE

Hard Hat® Galva-Plus Silver 2120 er beregnet til opfriskning af galvaniseret stål på mindre overflader. Galva-Plus 2120 anvendes som enkelt lag i let industrielt og korrosivt miljø.

### TEKNISKE DATA

Glansgrad: Mat, Metallic  
Varmeresistens: 150° C (tør varme)

### TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør: 15 minutter  
Håndteringstør: 60 minutter  
**Genbehandling: Inden 2 timer eller efter 48 timer**  
Gennemhærdet: 7 dage

### ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

100 µm

### ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

25 µm

### TEORETISK RÆKKEEVNE

1,7 m<sup>2</sup> pr. spraydåse ved 25 µm tørfilm.

### PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

### OVERFLADEFORBEREDELSE

Fedt, olie, snavs, løst rust, og al anden overfladeforurening afvaskes med alkalisk rensmiddel eller ved højtryks(damp)rensning. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

### ARBEJDSBETINGELSER

Bedste resultat opnås ved en luftfugtighed under 85%. Dåsens og overfladens temperatur skal være over 0° C.

### BRUGSANVISNING

Fjern hættten. Spraydåsen rystes i mindst 1 minut efter at blandekuglen kan høres og rystes jævnlige under brugen. Hold dåsen ca. 25 cm fra overfladen og bevæg den fra side til side parallelt med overfladen. Hold spraydåsen i bevægelse når ventilen er trykket ned for at undgå at malingen løber. Påfør flere tynde lag med få minutters mellemrum for at opnå optimal filmtykkelse. Efter brug vendes spraydåsen med bunden i vejret, og ventilen trykkes i bund, til der kun kommer rent drivmiddel ud.

### SIKKERHEDSDATA

VOC indhold: 655 g/l  
Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten

### HOLDBARHED / OPBEVARING

3 år i uåbnede dåser, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Datablad udarbejdet: 22.02.2024 / is

**Betingelser:** Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S  
Taksvej 10 B  
7400 Herning  
Danmark  
T: +45 97 12 72 66  
mail@arma-tube.dk  
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Zilverenberg 16  
5234 GM's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd  
(Rust-Oleum Industrial)  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
info@rust-oleum.eu