

RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL



HARD HAT® 2300 STRIBEMALING PÅ SPRAY

Permanent sribemarkering

- Bruges i RUST-OLEUM® sribemaskine
- Justérbar sribebredde fra 5 til 10 cm
- Kan klare let trafik efter kun 4 timer
- Hæfter på asfalt, beton, græs, metal, træ mv.
- Fås i 750 ml og 500 ml

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

HARD HAT® 2300

STRIBEMALING PÅ SPRAY

BESKRIVELSE

Permanent og holdbar stribemaling baseret på en hurtigtørrende soyaolie alkyd.

ANVENDELSE

RUST-OLEUM® Hard Hat Stribemaling 2300 anvendes i let trafikerede områder. Bruges i RUST-OLEUM Stribemaskine. Er ideel til afstribning på parkeringspladser, sportspladser, stadions, i supermarkeder – kort sagt overalt, hvor der er behov for at kontrollere trafikken. Produkterne indeholder pigmenter uden bly og kromat.

TEKNISKE DATA

Glansgrad: Mat
Varmeresistent: 100° C (tør varme).

TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør: 20 minutter
Let trafik: Efter 4 timer

Genbehandling: Inden 1 time eller efter 48 timer

TEORETISK RÆKKEVNE

Ved en stribebredde på 10 cm. rækker en spraydåse med 500 ml ca. 60 m og en dåse med 750 ml rækker ca. 90 m.

PRAKTISK RÆKKEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Afrens for fedt, olie, snavs og al anden overfladeforurening. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

ARBEJDSBETINGELSER

Bedste resultat opnås ved en luftfugtighed under 85%. Dåsens og overfladens temperatur skal være over 0° C.

BRUGSANVISNING

Fjern hættten. Spraydåsen rystes i mindst 1 minut efter at blandekuglen kan høres. Vend dåsen og placer den i dåseholderen på RUST-OLEUM Stribemaskinen. Kontroller at sprayhovedet sidder korrekt i åbningen – den forlængede del af ventilen skal være parallel med hjulakslet. Dåseholderen er justerbar - laveste position giver en stribebredde på ca. 5 cm, og højeste position en stribebredde på ca. 10 cm. Bredder derimellem laves ved at indstille holderen. Træk i udløseren for at aktivere dysen. Stribemaskinen skal bevæges jævnt under afstribningen for at undgå at malingen samler sig i maskinen. Efter brug vendes spraydåsen, og ventilen trykkes i bund, til der kun kommer rent drivmiddel ud.

SIKKERHEDSDATA

VOC indhold: 625 g/l
Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING

Minimum 3 år i uåbnede dåser, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage ved temperaturer mellem 5° C og 35° C.



2-hjulet stribemaskine



4-hjulet stribemaskine

Datablad udarbejdet: 17.04.2024 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Herning
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu