

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



3400 LEAKSEAL®

Fleksibel gummibelægning, forsegler utætheder og revner

- Vandtæt halvblank belægning
- Kan overmales med latex eller oliebaseerede malinger
- Anvendes på metal, aluminium, PVC, beton, murværk, forskellige tagmaterialer mv.

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

3400 LEAKSEAL®

BESKRIVELSE

RUST-OLEUM® LeakSeal® 3400 er en gummiagtig belægningsmaling, som lukker og forsegler utætheder og revner. LeakSeal® giver en vand-tæt og fleksibel overflade, som hindrer fugtindtrængning og forebygger korrosion.

ANVENDELSE

LeakSeal® anvendes til forsegling af huller og revner i metal, aluminium, galvaniseret stål, PVC, beton, murværk, tagpap, vinyl, glasfiber o.lign.

TEKNISKE DATA

Glansgrad: Satin

TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør: 20 – 30 minutter

Håndteringstør: 45 – 60 minutter

Genbehandling: Påfør 2. lag LeakSeal efter 15 – 30 minutter.
Overmales med vandbaserede eller oliebase-
topmalinger efter 24 timer

Gennemhærdet: 24 timer

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

65 µm

TEORETISK RÆKKEEVNE

0,74 m² pr. spraydåse ved 65 µm tør filmtykkelse

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand, hullets/revnens størrelse samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Al snavs og støv mv. fjernes fra overfladen. Afvask med et rensmiddel i blandet vand og skyl efter med rent vand. Lad overfladen tørre helt.

Dårligt hæftende maling fjernes med stålbørste eller sandpapir.

Blanke overflader matteres let og børstes ren. Overfladen testes for forenelighed.

BRUGSANVISNING

Ryst spraydåsen grundigt i et minut efter at blandekuglen kan høres. Hvis blandekuglen ikke kan høres FRARÅDES DET AT SLÅ PÅ DÅSEN, kontakt derimod ARMA-TUBE A/S. Det anbefales at udføre en test for at få et indtryk af det endelige resultat. Hold spraydåsen 20 – 45 cm fra overfladen og påfør produktet i korte lige strøg. Det anbefales at påføre et tyndt første lag. Andet lag påføres i et lidt tykkere lag, så produktet dækker helt. Man kan påføre et tykkere lag ved at holde spraydåsen tættere på overfladen. I begyndelsen kan det forekomme, at produktet skummer eller bobler, men det vil forsvinde, når laget tørrer op. Bedste resultat opnås efter påføring af to lag. Tørretid mellem lagene skal være 15 - 30 minutter.

PÅFØRINGSFORHOLD

Produktet påføres udendørs eller i områder med god udluftning f.eks. i carport el. lign. Påføringstemperaturer 10 - 32° C og luftfugtighed under 85%. Må ikke påføres overflader, der er varmere end 93° C. Undgå at spraye i blæsevejre og i støvede omgivelser. Tildæk omgivende flader, som ikke skal behandles.

BEMÆRK

- Hvis dysen tilstopper, skal spidsen på spraydåsen vrides af og renses i fortynder. Stik aldrig noget ned i dyseåbningen.
- Tag dysen af efter endt arbejde.
- Spild m.m. afrenses med xylene eller terpentin. Den tomme dåse bortskaffes i h.t. reglerne om bortskaffelse af affald.
- Den tomme dåse må ikke brændes eller bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

SIKKERHEDSDATA

Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING

Minimum 2 år i uåbnede dåser, forudsat produktet opbevares tæt lukket ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Datablad udarbejdet: 24.04.2024 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Heming
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu