

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## **HARD HAT® ADVANCED 2700**

### **Nr. 1 INDENFOR INDUSTRIALSPRAY**

- Meget høj kvalitet – Grunder & Topmaling 2 i 1
- Fremragende korrosionsbeskyttelse
- Langvarig farveægthed
- Fleksibel og stærk finish, revner ikke
- Kemikalieresistent

**KNOW-HOW TO PROTECT™**

**WWW.ARMA-TUBE.DK**

# HARD HAT® ADVANCED

## BESKRIVELSE

Hard Hat® Advanced 2700 Primer og Topmaling i én er den foretrukne industrispray til de fleste overflader. Produktet er baseret på en hurtig-tørrende soyaolie alkyd, er bly-, krom- og zinkfri og lever på forhånd op til kommende strenge EU-regulativer. Produktet er fleksibelt og kemikalieresistent og indeholder rustbeskyttende pigmenter – også i klar lak.

## ANVENDELSE

Hard Hat® Advanced 2700 anvendes på godt forberedte malede overflader, bart stål, fastsiddende let rust, galvaniserede overflader samt aluminium og mange andre overflader.

Hard Hat® Advanced 2700 Primer og Topmaling i én er beregnet til mindre vedligeholdelsesopgaver eller til opfriskning.

Hard Hat® Advanced 2700 anvendes i let industrimiljø såvel indendørs som udendørs og ved normal luftfugtighed.

## TEKNISKE DATA

Farver og glansgrad: Blank: Blå RAL 5010, Grøn RAL 6005, Gul RAL 1018, Rød RAL 3000, Sort RAL 9005, Lysgrå RAL 7035, Antracitgrå RAL 7016, Hvid RAL 9010, Transparent  
Satin: Hvid og Sort  
Mat: Sort

Varmeresistens: 100° C (tør varme)  
Der kan opstå misfarvning ved temperaturer over 65° C.

## TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør: 20 minutter

Håndteringstør: 45 minutter

**Genbehandling: Inden 1 time eller efter 48 timer**

Gennemhærdet: 7 dage

## ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

100 µm

## ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

25 µm

## TEORETISK RÆKKEEVNE

2,5 – 3 m<sup>2</sup> pr. spraydåse ved 25 µm tørfilm.

## PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

## OVERFLADEFORBEREDELSE

Fjern fedt, olie, snavs, løst rust og al anden overfladeforurening med passende midler.

Fastsiddende maling matslibes for god vedhæftning. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

## ARBEJDSBETINGELSER

Bedste resultat opnås ved en luftfugtighed under 85%. Dåsens og overfladens temperatur skal være over 0° C.

## BRUGSANVISNING

Fjern hættten. Spraydåsen rystes i mindst 1 minut efter at blandeduglen kan høres. Ryst jævnlgt under brugen. Hold dåsen ca. 25 cm fra overfladen og bevæg den fra side til side parallelt med overfladen. Hold spraydåsen i bevægelse når dysen er trykket ned for at undgå at malingen løber. Påfør flere tynde lag med få minutters mellemrum for at opnå optimal lagtykkelse. Efter brug vendes spraydåsen med bunden

i vejret, og dysen trykkes i bund, til der kun kommer rent drivmiddel ud.

## BEMÆRK

Det kan være nødvendigt at grunde med en lys primer under stærke farver.

## SIKKERHEDSDATA

VOC indhold: 640 – 650 g/l

Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen.

## HOLDBARHED / OPBEVARING

Minimum 5 år i ubrudte dåser, forudsat produktet opbevares ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Datablad udarbejdet 13.03.2024

**Betingelser:** Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S  
Taksvej 10 B  
7400 Heming  
Danmark  
T: +45 97 12 72 66  
mail@arma-tube.dk  
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Zilverenberg 16  
5234 GM's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd  
(Rust-Oleum Industrial)  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
info@rust-oleum.eu