

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® VARMERESISTENT TOPMALING 1015 og 1078

**Tåler temperaturer op
til 750° C**



- Til 650° C kontinuerlig varme
- Tåler kortvarig varmpåvirkning op til 750° C
- Til nyt og rent stål eller let rustne overflader
- Ideel til grill, pejs, brændeovn, maskiner, varmekanoner, damp rør, kedler, ventiler mv.
- Kan håndteres efter 3 timer (v/ 20° C)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

HARD HAT® VARMERESISTENT MALING

BESKRIVELSE

Hard Hat® Varmeresistente Malinger 1015 (alu) og 1078 (sort) til pensel-påføring er baseret på en silicone modificeret alkyd harpiks.

ANVENDELSE

RUST-OLEUM Hard Hat® Varmeresistente malinger 1015 og 1078 påføres nyt, sandblæst stål samt rengjorte tidligere malede overflader på grill, brændeovne og andre varmekilder mv. Produktet er beregnet til mindre reparationer eller som opfriskning.

RUST-OLEUM Hard Hat® Varmeresistent maling yder beskyttelse ved en tør varmepåvirkning på op til 750° C (kortvarig maks. påvirkning) i indendørs og beskyttet udendørs miljø.

TEKNISKE DATA

Glansgrad:	Mat
Korrosionsklasse:	N / A
Varmeresistent:	Konstant: 600° C (tør varme)
	Kortvarigt: 750° C (tør varme)

TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør:	2 timer
Håndteringstør:	8 timer
Genbehandling:	24 timer
Gennemhærdet:	Lad tørre 3 timer ved stuetemperatur, derefter varmes overfladen langsomt op til 150° C med max 50° C pr. time, indtil de 150° C er nået.

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

85 µm

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

35 - 40 µm

TEORETISK RÆKKEEVNE

10-12 m² pr. ltr. ved 35 – 40 µm tør.

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Fedt, olie, snavs, løst rust, løstsidende maling og al anden overflade-forurening afvaskes med alkalisk rensmiddel. Matslib fastsidende maling for god vedhæftning. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

ARBEJDSBETINGELSER

Luft- og overfladetemperatur skal være mellem 5 og 35° C og luftfugtighed under 85%.

Den malede overflades temperatur skal være min. 3° C over dugpunktet.

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Der fortyndes ikke.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Der fortyndes ikke. Brug kortluvet (8-12 mm) polyamid ruller.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTSPRØJTE

Fortynd med op til 10-15% RUST-OLEUM Fortynder 7301

RENGØRING

Rengøring af maleværktøj og efter spild foretages med RUST-OLEUM Fortynder 7301.

BEMÆRK

RUST-OLEUM Varmeresistente Malinger 1015 og 1078 er selvgrundende og må ikke bruges ovenpå grundere eller malinger, der ikke er varmeresistente.

SIKKERHEDSDATA

VOC indhold:	1015: maks. 458 g/ltr., 1078: maks. 416 g/ltr.
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænseværdi:	500 g/ltr.
Bemærk:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING

Minimum 2 år i uåbnet emballage, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Datablad udarbejdet: 07.03.2024 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Hemning
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu