

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



COMBIPRIMER® ANTI-RUST PRIMER 3369 og 3380



Anti-rust primer af høj kvalitet til CombiColor®

- Hurtigtørrende, kan genmales efter 2 timer
- Anvendes på nye og på let rustne overflader
- 3380 Grå til lyse topmalinger
- 3369 Rødbrun til mørke topmalinger

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

COMBIPRIMER® ANTI-RUST PRIMER 3369 og 3380

BESKRIVELSE

RUST-OLEUM® CombiPrimer Anti-Corrosion 3369 Rødbrun / 3380 Grå er hurtigtørrende grundere baseret på en luftfri short oil alkyd harpiks. Produktet indeholder rusthindrende pigmenter og er bly- og kromatfrit.

ANVENDELSE

RUST-OLEUM CombiPrimer anvendes på nye eller let rustne ståloverflader for at sikre ekstra korrosionsbeskyttelse. CombiPrimer Anti-Corrosion er primært beregnet til penselpåføring men kan også påføres med rulle eller luftsprøjte. CombiPrimer Anti-Corrosion beskytter i middel industrielt miljø, ved normal luftfugtighed både inde og ude og bør overmales med Combi-Color Original.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde: 1,21
Glansgrad: Mat
Tørstofindhold: 44,8 vol.%
Varmeresistent: 120° C (tør varme)

TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør: 1 time (20° C), 2 timer (10° C), ½ time (30° C)
Håndteringstør: 2 timer (20° C), 4 timer (10° C), 1 time (30° C)
Genbehandling: 2 timer (20° C), 4 timer (10° C), 1 time (30° C)
Gennemhærdet: 7 dage (20° C), 14 dage (10° C), 5 dage (30° C)

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

80 µm

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

35 µm

TEORETISK RÆKKEEVNE

12,8 m²/litr ved 35 µm tør

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Fedt, olie og al anden overfladeforurening afvaskes med alkalisk rensningsmiddel eller ved højtryks(damp)rensning. Rust, rustflager, løse glødeskaller og nedbrudt maling skræbes af og stålørstes til St 2/3 (ISO 8501-1:1988). Tidligere malede overflader i god stand slibes let for at fjerne glans og gøre overfladen let ru. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

BRUGSANVISNING

Produktet skal omrøres grundigt inden brug.

ARBEJDSBETINGELSER

Luft-, overflade- og malingstemperatur skal være mellem 5° og 35° C / luftfugtighed under 85%. Overfladetemperatur skal være min. 3° C over dugpunktet.

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Fortynd med maks. 10 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 7301. Brug pensler med lange naturhår.

PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Fortynd med maks. 10 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 7301. Brug ruller med 8-12 mm luv. Påfør 2 lag for at opnå tilstrækkelig lagtykkelse.

PÅFØRING & FORTYNDING: LUFTSPRØJTE

Fortynd med 10-20 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 7301.

Dysetørrelse: 1,2-1,8 mm. Lufttryk 2-4 bar.

RENGØRING AF UDSTYR / SPILD

RUST-OLEUM Fortynder 7301 eller mineralsk terpentin.

BEMÆRK

Max. tør filmtykkelse pr. lag: 60 µm tør / 135 µm våd.

SIKKERHEDSDATA

VOC indhold: 424 g/l
VOC klar til brug: 490 g/l
VOC kategori: A/i
VOC grænseværdi: 424 g/l
Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING

5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Datablad udarbejdet: 02.03.2022 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Heming
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu