



769® FUGTTÆT RUSTGRUNDER

Kan påføres direkte på rustne og let fugtige overflader

- Kræver minimal overfladeforberedelse
- Fortrænger ilt og fugt fra overfladen
- Trænger dybt ned i rusten for optimal beskyttelse
- Unikt produkt siden 1921 baseret på fiskeolier
- 769 indgår som grunder til et C4 korrosionssystem iflg. ISO 12 944

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

769® FUGTTÆT RUSTGRUNDER

BESKRIVELSE

1k rustgrunder baseret på fiskeolie. Indeholder alkyd. Til påføring direkte på let fugtige eller tørre metaloverflader. Unikt produkt siden 1921.

ANVENDELSE

769 er specielt udviklet til påføring på mekanisk eller håndafrensede sunde rustne ståloverflader.

Kan påføres let fugtige overflader og beskytter i C4 miljø (ISO 12944), når det indgår i flg. system:

769 rustgrunder, 1060/1080 mellemgrunder og Alkythane® 7500 topmaling.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde:	1.33 kg/ltr
Glansgrad:	Mat
Tørstofindhold:	50%
Varmeresistens:	120° C (tør varme)

TØRRETIDER ved 20° C og 50% luftfugtighed

Berøringstør:	4 timer
Håndteringstør:	8 timer
Genbehandling:	Efter 24 timer
Gennemhærdet:	8 dage

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

70 µm

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

35 µm

TEORETISK FORBRUG

14,5 m²/ltr

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Fedt, olie og al anden overfladeforurening afvaskes med Grovrenser 14 eller ved højtryks(damp)rensning med et passende rengøringsmiddel. Fjern rustflager, løse glødeskaller og løs maling med skraber og / eller stålborste til St 2 (ISO 8501-1: 1988), ved let sandblæsning eller slibning. Tidligere malede overflader i god stand slibes let. Overfladen skal være ren og gerne tør under påføring.

BRUGSANVISNING

For at sikre homogenitet skal malingen omrøres grundigt inden brug.

ARBEJDSBETINGELSER

Luft-, overflade- og malingstemperatur skal være mellem 5° C og 35° C og luftfugtighed under 85%. Overfladetemperatur skal være min. 3° C over dugpunktet.

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Fortynd med op til 10 vol. % RUST-OLEUM fortynder 633. Brug pensler med lange naturhår.

PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Fortynd med op til 10 vol. % RUST-OLEUM fortynder 633. Brug rulle med 8-12 mm polyamidlud. Ved rullepåføring kan det være nødvendigt at påføre 2 lag for at opnå anbefalet tør lagtykkelse.

PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS

Hvis nødvendigt fortyndes med maks. 5 vol. % RUST-OLEUM fortynder 641. Dysestørrelse: 13 - 15. Tryk: 130 - 200 bar

PÅFØRING & FORTYNDING: LUFTSPRØJTE

Fortynd med 10 - 20 vol. % RUST-OLEUM fortynder 641. Dysestørrelse: 1.2 - 1.8 mm. Tryk: 2 - 4 bar

RENGØRING AF Udstyr / SPILD

Brug RUST-OLEUM 160 fortynder eller mineralsk terpentin.

BEMÆRK

Maks. tør filmtykkelse pr lag: 60 µm tør, svarende til 120 µm våd

SIKKERHEDSDATA

VOC indhold:	375 g/l
VOC klar til brug blanding:	456 g/l
VOC kategori:	A/i
VOC grænseværdi:	500 g/l
Bemærk:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen.

HOLDBARHED / OPBEVARING

Min. 5 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet emballage på et tørt og velventileret sted ved en temperatur på mellem 5° C og 35° C.

Datablad udarbejdet 9.4.2025 / lfk

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Herning
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

RUST-OLEUM Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu