

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



**NS200/300/500**

## Anti-slip additiver til 2K malinger



- Gør overfladen slidstærk og skridsikker
- Tåler kørende trafik
- Fås i 3 kornstørrelser
- Blandes i malingen eller strøes ovenpå det våde malingslag
- Til alle 2K malinger

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

# NS200/300/500

## BESKRIVELSE

Anti-slip granulater, som består af termisk kløvet flintsten, ændrer en standard gulvmaling til en slidstærk og skridsikker belægning.

## ANVENDELSE

Non-Skid 200, 300 & 500 Additiver tilsættes gulvmalinger for at give en skridsikker overflade. Anti-slip additiver bruges sammen med disse RUST-OLEUM 2K-Gulvmalinger: 5500, 9100, Pegakote, 5800, 9700 og Rust-O-Thane® Polyurethan Topmalinger. Non-Skid Additiver kan blandes i det pågældende RUST-OLEUM malesystem, eller de kan strøes ud over det våde malingslag manuelt eller med specielt lavtrykksudstyr. Beregnet til anti-skrid belægning på industrigulve og bør overmales med det pågældende RUST-OLEUM malesystem, hvis de bliver strøet ud over det første våde malingslag.

## TEKNISKE DATA

Vægtfylde:	2,3 kg/ltr
Tørstofindhold, volumen:	100%
Tørstofindhold, vægt:	100%

## TEORETISK RÆKKEVNE

NS200/300:	Spredt: 20 m <sup>2</sup> /kg (= 200 g/ltr maling, ved iblanding)
	Tæt: 10 m <sup>2</sup> /kg (= 400 g/ltr maling, ved iblanding)
NS500:	Spredt: 5 m <sup>2</sup> /kg
	Tæt: 2 m <sup>2</sup> /kg

## BRUGSANVISNING

Strømetode: Strø granulatene ud over det våde malingslag, enten manuelt eller med en "spred box" til mindre flader, eller ved brug af specielt lavtrykksudstyr med en dyseåbning på min. 18 mm og ved et tryk på 1 - 3 bar.

Iblanding: Rør granulatene i malingen og påfør malingen med en rulle eller pensel (ikke med sprøjteudstyr). Omrør jævnligt mens arbejdet står på, så granulatet ikke bundfældes.

## ARBEJDSBETINGELSER

De samme arbejdsbetingelser som gælder for det pågældende malesystem.

## BEMÆRK

Til malesystemer med en anbefalet tør filmtykkelse på mindre end 300 µm anbefales det at bruge NS 200.

Til 1K-malinger, anbefales NS100.

Kornstørrelser:	NS200: 0.2 - 0.5 mm
	NS300: 0.5 - 1.0 mm,
	NS500: 0.8 - 1.5 mm.

NS500 fåes i hvid (aluminiumoxyd) og sort (jernoxyd). Brug hvid til lyse malinger og sort til mørke malinger.

## OPBEVARING / HOLDBARHED

5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° and 35° C.

Datablad udarbejdet: 19.04.2021 / is

**Betingelser:** Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

**ARMA-TUBE A/S**  
Taksvej 10 B  
7400 Herning  
Danmark  
T: +45 97 12 72 66  
mail@arma-tube.dk  
www.arma-tube.dk

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd**  
**(Rust-Oleum Industrial).**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
info@rust-oleum.eu