



PARACEM[®] UNIVERSAL

Facademaling med fremragende dækevne

- Mat universal maling til udendørs opgaver
- Til alle overflader som mursten, tagrender, træ, aluminium mv.
- Farvefast og vejrrsistent
- Beskytter mod forurening samt mug og skimmel
- Grunder og topmaling i én

PARACEM® UNIVERSAL

BESKRIVELSE

Universal maling med fremragende dækevne til udendørs opgaver. Særligt velegnet til langvarig beskyttelse på træ, metal, mursten, plastik, beton mv. Til nye såvel som tidligere malede overflader. Paracem® Universal er diffusionsåben og vandafvisende og er meget nem at vedligeholde. Anvendes oftest som grunder og topmaling i én. Malingen er resistent overfor mug og skimmel. Paracem® Universal har den enestående egenskab, at farven ikke bliver mørkere ved vandpåvirking.

ANVENDELSE

Paracem® Universal kan påføres mursten, stålplader, pudset murværk, træ, plastik, stål, galvaniseret stål, beton mv. Paracem® Universal hæfter straks på eksisterende blanke overflader uden forudgående mattering. Der vil oftest ikke være behov for separat hæfteprimer. Paracem® Universal revner og skaller ikke af og danner ikke blærer. Malingen er særdeles resistent overfor svære vejrforhold. To-lags system: 1. lag primer og forsegler overfladen. 2. lag fuldender forseglingsprocessen og giver en fugt- og vejrrsistent overflade.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde:	1,25
Glans:	Mat, ca. glans 2
Tørstofindhold:	40 vol%, 40 vægt%
Vanddamp permeabilitet:	Sd = 0,41 m

TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør:	1 time
Håndteringstør:	1 time
Genbehandling:	1 time
Gennemhærdet:	7 dage

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

100 µm pr. lag

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

40 µm pr. lag

TEORETISK RÆKKEEVNE

8 - 12 m²/litr/lag

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring. Et system består normalt af 2 lag. Svært udsatte områder kan påføres et 3. lag.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Overfladen skal være tør og helt ren for støv, snavs, fedt, olie, voks, mug, limrester osv. Eksisterende, dårligt hæftende malingslag skal fjernes. Overfladen afrensnes med Grovrenser 14. Mug og alger afvaskes med et egnet rensmiddel.

BRUGSANVISNING

Malingen skal røres grundigt inden brug.

ARBEJDSBETINGELSER

Temperatur min. 10° C / luftfugtighed under 85% R.H.

PÅFØRING & FORTYNDING, PENSEL

Brug pensel med syntetiske hår.

PÅFØRING & FORTYNDING, RULLE

Brug ruller med syntetisk luv.

PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS

Dysetørrelse: 17 / Tryk: 140 – 170 bar.

RENGØRING AF UDSTYR / SPILD

Brug lunkent sæbevand til afvaskning af stænk og rengøring af maleværktøj.

SIKKERHEDSDATA

VOC indhold:	35 g/l
VOC klar til brug:	35 g/l
VOC kategori:	IIA/d
VOC grænseværdi:	130 g/l
Bemærk:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING

2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Datablad udarbejdet: 24.01.2022 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Herning
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial).
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu