

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



PEGASOL® QUARTZ

Uovertruffen anti-slip belægning

- Stærk, skridsikker quartz overflade
- Til altaner, svalegange, terrasser, gangbroer mv.
- Nem at påføre, 2K vandbaseret
- Hurtigtørrende
- Ekstrem slidstærk
- Lugtsvag

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

PEGASOL® QUARTZ

BESKRIVELSE

2K vandbaseret anti-slip gulvmaling til både indendørs og udendørs opgaver.

ANVENDELSE

Udendørs: Svalegange, altaner, terrasser, gangbroer o.lign.

Indendørs: Industrigulve, lagerbygninger, garageanlæg mv.

For nemmere vedligeholdelse anbefales slutbehandling med Pegakote eller PU 9200.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde:	1,6 kg/ltr
Glansgrad:	Satin
Tørstofindhold, volumen:	63 %
Tørstofindhold, vægt:	77 %
Blandingsforhold:	Base : Aktivator = 7 : 0.5 (vægt)

TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør:	45 minutter
Håndteringstør:	2 timer
Genbehandling:	6 timer
Gennemhærdet:	1 uge
Pot Life:	1 time (12 timer, hvis fortyndet med 5% vand)

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

500 µm (800 g/m²)

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

315 µm

TEORETISK RÆKKEEVNE

800 g/m² pr. lag

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom underlagets porøsitet og ruhed, samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Overfladen skal være ren og tør samt fri for opstigende grundvand. Pegasol Quartz kan påføres direkte på fliser, klinker (også glaserede), ikke-porøse natursten og asfaltbelægning. Nyt eller porøst beton skal imprægneres med Primer 44 HS eller med 5401 fortyndet 20% med 160 fortynder. Kontakt teknisk service hos Arma-Tube for yderligere info. Evt. hærdemidler skal fjernes ved sandblæsning. På nyt eller ikke-porøst beton fjernes betonslam ved sandblæsning eller ved afsyring med saltsyre (3 ltr saltsyre i 10 ltr vand). Efter en virketid på 10 min. efterskylles med rent vand, hvorefter overfladen skal tørre helt (nogle dage) inden påføring af Pegasol Quartz.

BRUGSANVISNING

Begge komponenter omrøres grundigt inden sammenblanding. Tilsæt langsomt aktivatoren til basematerialet under god mekanisk omrøring.

ARBEJDSBETINGELSER

Temperatur min. 8° C / luftfugtighed under 80%.

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Fortyndes ikke.

PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Fortyndes ikke.

PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS

Anbefales ikke.

PÅFØRING & FORTYNDING: LUFTSPRØJTE

Anbefales ikke.

RENGØRING AF UDSTYR / SPILD

Vand

BEMÆRK

1. Pegasol Quartz kan klare gående trafik efter ca. 6 timer og kørende trafik efter ca. 3 dage.
2. UV-stråler udvikler syre i Pegasol Quartz. Der bør derfor ikke påføres en polyurethan lak (f.eks. Pegagraff Hydro) ovenpå Pegasol Quartz udendørs.
3. Hvis Pegasol Quartz skal genbehandles, bedes De kontakte os for teknisk vejledning.
4. Inden påføring af Pegasol Quartz på svalegange, altaner og terrasser bedes De kontakte os for behandlingsvejledning.

SIKKERHEDSDATA

VOC indhold:	30 g/l
VOC klar til brug:	30 g/l
VOC kategori:	A/j
VOC grænseværdi:	140 g/l
Flammepunkt:	Ikke brændbart
Bemærk:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING

2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35°C.

Datablad udarbejdet 21.04.2021 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Herning
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial).
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu