



ISOMAT PLUS

Vandbaseret pletforsegler og grunder / vægmaling



- 2i1 pletforsegler og vægmaling
- Forhindrer indtrængning af snavs i den behandlede overflade
- Skrubberesistent, klasse 1 (DIN EN 13300)
- God dækevne
- Perfekt til reoveringsprojekter
- Mat
- Lugtsvag
- Til opgaver indendørs
- Fås i lyse farver

ISOMAT PLUS

BESKRIVELSE

SPS Isomat Plus er en vandbaseret mat pletforsegler og grunder / vægmaling, som er baseret på syntetisk harpiksdispersion. Malingen forhindrer at lettere snavs, fugt, nikotin mv., sætter sig i overfladen. Produktet anvendes indendørs.

ANVENDELSE

Isomat Plus anvendes især til forsegling af nikotin, sod og fugtskjolder på mineralske overflader. Produktet kan desuden påføres tidligere malede overflader samt cement, gipsplader, beton, mursten mv.

TEKNISKE EGENSKABER

Vægtfylde: Ca. 1,43 g/ml
Glansgrad: Meget mat, ca. glans 1,5
Tørstofindhold: 38 vol.%

TØRRETIDER v/ 23° C/RH 65%

Berøringstør: Efter ca. 2 timer
Overmalingstør: Efter 4 - 6 timer

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

125 µm

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

50 µm

TEORETISK RÆKKEEVNE

8 m²/ltr pr. lag

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom underlagets porøsitet og ruhed, samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Skjolder af nikotin, fugt, rust eller sod afrenses grundigt. Svært snavs afrenses med Govrenser 14.

Overfladen skal være helt ren, tør, støv- og fedtfri.

BRUGSANVISNING

Produktet omrøres grundigt inden brug. Fortyndes ikke. Påfør 2 lag med pensel, rulle eller sprøjte.

Påføring Airless:

Dysetørrelse: 17 – 19. Tryk: 200 bar.

MALINGSSYSTEM

Nye, ubehandlede overflader:

Let sugende overflader behandles med SPS Wall-Primer. Svært sugende og afsmittende overflader afrenses grundigt. Når overfladen er helt tør påføres et lag SPS Fix-Primer. Påfør herefter Isomat Plus på hele overfladen.

Tidligere malede overflader i god stand:

Al løstsiddende maling mv. afrenses. Afsmittende overflader afrenses grundigt. Evt. skader i overfladen repareres. Når overfladen er helt tør påføres et lag SPS Fix-Primer. Påfør herefter Isomat Plus på hele overfladen.

Ovennævnte systemer gælder for de fleste overflader. Ved behov for yderligere rådgivning i forbindelse med specielle opgaver kan man kontakte teknisk service.

ARBEJDSBETINGELSER

Påføres ved temperaturer på min. 8° C. Overfladetemperatur skal være min. 3° C over dugpunktet. Udføreren skal altid bære værnemidler som foreskrevet i sikkerhedsdatabladets pkt. 8. Sørg for god udluftning under arbejdet.

RENGØRING AF UDSTYR / SPILD

Vand og sæbe.

BEMÆRK

Påfør altid våd-i-våd, for at undgå synlige overlap. Respektér tørretiden og undgå at male oveni, inden malingen er helt tør. Slib let mellem lagene og fjern al støv omhyggeligt.

SIKKERHEDSDATA

Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.
Bortskaffelse: Produktet og dets emballage bortskaffes i henhold til gældende kommunale regler

HOLDBARHED / OPBEVARING

Minimum 12 måneder i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.

Datablad udarbejdet: 21.02.2024 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Herning
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk



SPS bv
Zilverenberg 16, 5234 GM's-Hertogenbosch
PO Box 39, 5201 AA's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)73 64 22 710
Fax: +31 (0)73 64 26 095
E-mail: info@spsbv.com
www.spsbv.com