



ZINSSER® ALLCOAT Exterior Mat

Maling til alle overflader udendørs



- **Vandbaseret**
- **Fremragende farveægthed**
- **Fleksibel og diffusionsåben**
- **Hurtigtørrende – overmalbar efter 1 time**
- **Kan tones i alle RAL- og NCS-farver**

ZINSSER® ALLCOAT

Exterior Mat

BESKRIVELSE

Særlig holdbar maling til træ, metal, murværk, plastik, beton og metal cladding. Fungerer også som hæftegrunder uden forudgående slibning.

Sammensætningen af bindemidler gør, at produktet udvikler naturlig resistens overfor mug og skimmel.

Ved anvendelse på metal anvendes ALLCOAT® Exterior Mat som topcoat ovenpå en rustgrunder.

ANVENDELSE

ALLCOAT® Exterior Mat er ideel til udendørs overflader såsom træ, plastik, galvaniseret metal, stål, metal cladding, nedbrudt bitumen, mursten, sten, beton mv.

ALLCOAT® Exterior Mat kan anvendes som grunder og hæfter direkte på blanke overflader uden forudgående slibning. På de fleste overflader er det unødvendigt at grunde først.

ALLCOAT® Exterior Mat forebygger revner og blærer og beskytter mod regn og svære / skiftende vejrforhold.

ALLCOAT® Exterior Mat påføres som et 2-lags system:

1. lag primer og forsejler overfladen. 2. lag giver finish og vejrbestandighed. Knaster og harpiksudtræk forsejles med Zinsser B-I-N®.

Nye eller ubehandlede og harpiksholdige træoverflader primes først med Zinsser Bin Aqua eller Bulls Eye 123 plus.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde: 1,25

Glansgrad ved 60° Mat, glans ±2

Glansgrad ved 80° Mat, glans ±3

Tørstofindhold: 40%

Vanddamp-

gennemtrængelighed: Sd = 0,44 m (V2 EN ISO 7783)

TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør: 1 time

Genbehandling: 1 time

Gennemhærdet: 7 døgn

Tåler regn efter: 1 time

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

100 µm/lag

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

40 µm/lag

TEORETISK RÆKKEEVNE

8 - 12 m²/litr/lag

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

Ved påføring på porøse overflader – f.eks. uhhøvlet træ – vil rækkeevnen være reduceret til 4 – 8 m² pr liter.

Det er generelt tilstrækkeligt at påføre 2 lag. Det anbefales dog at påføre endnu et lag på meget udsatte områder såsom udhæng, sølbænke o.lign.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Overfladen skal være ren, tør, i god stand og fri for støv, snavs, fedt, olie, voks, mug og limrester mv. Al eksisterende, løstsiddende maling fjernes.

Overfladen afrenses med Grovrens 14. Begroninger afvaskes med et egnet middel. Følg producentens forskrifter herfor.

BRUGSANVISNING Produktet skal omrøres grundigt før brug.

ARBEJDSBETINGELSER

Temperatur >10° C / luftfugtighed under 85%.

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Brug pensler med syntetiske hår.

PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Brug ruller med syntetisk luv.

PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS

Dysetørrelse: 17. Tryk: 140 - 170 bar.

RENGØRING AF Udstyr / SPILD

Rengør maleværktøj og evt. spild med håndvarmt sæbevand.

BEMÆRK

- ALLCOAT® Exterior Mat anbefales ikke til overflader, som konstant står under vand eller er udsat for vandpåvirkning gennem længere tid.
- Det anbefales at slibe og affedte nye/ubehandlede overflader inden påføring af ALLCOAT® Exterior Mat
- ALLCOAT® Exterior Mat er ikke egnet til påføring på nye Plastisol- eller pulverlakerede plader.
- PVDF Cladding skal behandles med RUST-OLEUM PVDF primer, inden påføring af ALLCOAT® Exterior Mat.
- ALLCOAT® Exterior Mat er ikke rustbeskyttende. Bort metal skal derfor først påføres en egnet rustgrunder.
- Overflader med rust skal først påføres RUST-OLEUM® Peganox® eller Noxyde Plus.

SIKKERHEDSDATA

VOC indhold: 35 g/l

VOC kategori: A/d

VOC grænseværdi: 130 g/l (2010)

Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING

Minimum 2 år fra produktionsdato i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares tørt, i tæt lukket originalemballage ved temperaturer mellem 5° og 35° C. Må ikke opbevares i direkte sollys.

Datablad udarbejdet: 07.04.2026 /lfk

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Talsvej 10 B
7400 Heming
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu