



ZINSSER® PERMA-WHITE

Unik vådrumsmaling til indendørs



- Mug- og skimmelhæmmende
- Resistent overfor vedvarende fugt, ingen blæredannelse
- Hæfter på blanke, glatte og hårde overflader
- Hygiejnisk, nem at rengøre
- Tåler afvaskning med børste

ZINSSER® PERMA-WHITE

BESKRIVELSE

Unik, vandbaseret akryl vådrumsmaling som forskønner og beskytter og samtidig virker mug- og skimmelhæmmende. Perma-White® giver en smuk og særdeles holdbar overflade, som er vaskbar og fugtresistent, hvorved betingelserne for mug- og skimmelvækst er elimineret. God til let sugende underlag. Ideel til områder med vedvarende høj luftfugtighed, temperaturændringer og dårlig luftcirkulation.

ANVENDELSE

Anvendes indendørs på vægge, lofter, lister, døre og lignende vaskbare overflader. Ideel til baderum og toiletter, køkkener, kældere, vaskerum, omklædningsrum, svømmehaller – kort sagt overalt, hvor mug og skimmel kan have gode betingelser. Meget velegnet til institutioner, skoler, hospitaler, hoteller, plejehjem, restauranter, idrætshaller mv.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde: Satin: 1,42 kg/ltr. Mat: 1,38 kg/ltr.
Glansgrad: Satin ca. glans 20, mat ca. glans 5
Tørstofindhold, volumen: 38% (satin), 41% (mat)
Tørstodindhold, vægt: 54% (satin), 57% (mat)

TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør: 30 minutter
Genbehandling: 2 timer
Gennemhærdet: 7 – 10 dage

ANBEFALET VÅD FILMTHYKKE

100 - 150 µm

ANBEFALET TØR FILMTHYKKE

40 – 60 µm

TEORETISK RÆKKEVNE

7 – 10 m²/ltr

PRAKTISK RÆKKEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom påføringsmetode, overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Overfladen skal være ren og sund, fri for støv, snavs, fedt, voks, tapetklister, sæberester og al anden overfladeforurening samt løstsiddende maling. Mug og skimmel afvaskes med egnet rensmiddel. Ved usikkerhed om der skulle befinde sig skimmel og mug bag vægge, under gulve, i ventilationssystemer mv. skal fagmand kontaktes for råd om afhjælpning. I offentlige bygninger, skoler osv skal de givne retningslinier for fjernelse af mug følges.

Pletter /skjolder:

Rust, fedt, mug og skimmel mv. bør forsegles med Zinsser B-I-N® eller Zinsser Bulls Eye 123 Plus. Inden forsegling bør pletter og skjolder vaskes, skrubes eller slibes af så godt som muligt.

BRUGSANVISNING

For at sikre homogenitet skal malingen omrøres grundigt inden brug.

ARBEJDSBETINGELSER

Temperatur 10 – 32° C / luftfugtighed under 80%.

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Påføres ufortyndet. Brug pensler med syntetiske hår.

PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Påføres ufortyndet.

PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS

Påføres ufortyndet. Dysestørrelse: 13-17. Tryk: 140 – 180 bar.

PÅFØRING & FORTYNDING: LUFTSPRØJTE

Hvis nødvendigt kan fortyndes med max. 10% vand.

RENGØRING AF Udstyr / SPILD

Vand

BEMÆRK

Påfør 2. lag to timer eller mere efter 1. lag er påført.

Ridseresistens på blanke overflader udvikles over 5-7 dages hærdetid. Det er derfor vigtigt at hærdetiden overholdes, og at man undlader at skrube overfladen.

Produktet anbefales ikke til påføring på gulve eller til overflader, der nedsænkes i vand eller udsættes for længere tids vandpåvirkning f.eks. saunaer, dampbade o.lign.

Produktet beskytter ikke mod bakterier fra levnedsmidler eller mod smitte.

For at opnå tilstrækkelig mug- og skimmelresistens er det nødvendigt at påføre 2 lag.

Hvis PERMA-WHITE skal tones og påføres glatte og ikke-porøse overflader skal først primes med Zinsser Bulls Eye 123 eller 123 Plus.

SIKKERHEDSDATA

VOC indhold: 50 g/l
VOC kategori: A/i
VOC grænseværdi: 140 g/l
Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen

HOLDBARHED / OPBEVARING

Minimum 2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Efter brug skal emballagen lukkes meget tæt for at undgå skinddannelse. Tåler ikke frost!

Datablad udarbejdet 28.09.2022 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Herning
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial).
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu