

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



5130 GRUNDER MOD OPSTIGENDE FUGT

Specialgrunder til opstigende fugt på gulve

- Isolerer mod opstigende fugt fra gulve
- Forankrer mod blæredannelse og krakelering
- Til asfalt og beton
- Lavt VOC-indhold
- High-Build system

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

5130 GRUNDER MOD OPSTIGENDE FUGT

BESKRIVELSE

Spærrende grunder til fugtige overflader. Virker som forankringsgrunder på beton og asfalt.

ANBEFALET BRUG

Anvendes som spærrende grunder og virker som forankringsgrunder på beton- og asfaltoverflader, hvor der er risiko for opstigende fugt.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde:	1,1 kg/ltr
Glansgrad:	Blank
Tørstofindhold i volumen:	96%
Blandingsforhold:	Base : Hærder = 1,7 : 0,8 (Volumen)

TØRRETIDER V/ 20° C/RH 50%

Berøringstør:	6 timer
Håndteringstør:	16 timer
Genbehandlingstør:	Efter 16 timer, men inden 48 timer
Gennemhærdet:	2 dage
Pot Life:	30 min.

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

250 µm

ANBEFALET TØR FILTYKKELSE

240 µm

TEORETISK RÆKKEEVNE

4 m²/ltr

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Overfladen skal være sund og fast, helt ren og fri for enhver forurening og så tør som muligt inden påføring af malingen. Alle forurenede områder skrubbes grundigt med et alkalisk rensmiddel f.eks. Grovrens 14. Derefter skylles grundigt med rigeligt vand eller ved damprensning. Lad overfladen tørre.

Rester af snavs skrubes eller slibes af. Al løstsiddende og inkompatibel maling fjernes mekanisk. Bart beton slibes, så overfladen ligner sandpapir. Alle ujævnheder slibes væk. Fjern betonslam med syre og skyl grundigt. Bedste resultat opnås, hvis gulvet sandblæses. Huller og større revner reparerer med Pegacrete eller 5180 Epoxy Repair Mortar.

BRUGSANVISNING

Omrør grundigt inden sammenblanding. Tilsæt component B (hærder) til basematerialet og bland mekanisk. Rør basematerialet til jævn konsistens. Tilsæt hærderen under konstant og grundig omrøring. Der skal røres, indtil hærderen er godt iblandet, og der ikke sidder noget på siden eller i basematerialet. Hæld en portion over i en tom, ren og tør plastikkdunk. Ryst dunken så produktet ikke "skiller".

ARBEJDSBETINGELSER

Min. 10° C. Sørg for god udluftning ved at åbne vinduer og døre.

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Påføres ufortyndet.

PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Påføres ufortyndet. Brug en 12-15 mm polyamidrulle.

PÅFØRING & FORTYNDING: TANDSPARTEL

Hæld en portion ud på overfladen og fordel det jævnt med en tandspartel. Brug evt. en pigrulle til at fjerne luftbobler i malingen.

RENGØRING AF UDSTYR / SPILD

Brug Rust-Oleum 160 fortynder.

BEMÆRK

Må ikke bruges på utilstrækkeligt rengjorte overflader eller på usunde overflader. Må ikke påføres overflader, som er under 10° C, og må ikke bruges hvis der er udsigt til nattemperaturer under 5° C. Genbehandlingstiden kan forlænges ved lave nattemperaturer. Overmålingsintervallet bør overholdes for at sikre optimal vedhæftningsevne og for at undgå skader i malingslaget. Tjek at overfladen forbliver ren inden genbehandling. Overflader med en relativ fugtighed på mere end 85% skal behandles med to lag.

SIKKERHEDSDATA

VOC indhold:	198 g/l
VOC klar til brug blanding:	198 g/l
VOC kategori:	A/j
VOC grænseværdi:	350 g/l
Bemærk:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen.

HOLDBARHED / OPBEVARING

3 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Datablad udarbejdet: 16.03.2022 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Heming
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu