

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL

## 7200 FLOORCOAT PU

### Slidstærk gulvmaling i alle RAL- og NCS farver



- Sammensætningen af polyurethan og urethan giver ekstrem slidstyrke
- Fås i satin og blank i alle RAL- og NCS farver
- Flyder godt, er nem at påføre
- Anvendes på beton, træ, murværk, og tidligere malede gulve
- Kan også anvendes som sribemaling

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

# 7200 FLOORCOAT PU

## BESKRIVELSE

Slidstærk 1K gulvmaling med Polyurethan. Meget nem at påføre.

## ANVENDELSE

Floorcoat PU (7200) kan påføres direkte på betongulve (se overfladeforberedelse), trægulve og murværk, som er fuldstændig rengjort og tørt. Det anbefales ikke at påføre produktet på glat eller tæt beton eller på imprægneret beton, da vedhæftningen her vil være forringet. Floorcoat PU (7200) kan også påføres eksisterende fastsiddende maling samt på metalgulve efter korrekt overfladeforberedelse og grunding med en egnet RUST-OLEUM metalgrunder.

## TEKNISKE DATA

Vægtfylde: 1,1 kg/ltr  
Glansgrad: Blank, satin  
Tørstofindhold: 45% (volumen)

## TØRRETIDER V/ 20° C/RH 50%

Berøringstør: 4 timer  
Håndteringstør: 8 timer  
Genbehandlingstør: 24 timer  
Gennemhærdet: 7 dage

## ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

110 µm

## ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

50 µm

## TEORETISK RÆKKEEVNE

9 m<sup>2</sup>/ltr

## PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og tilstand samt evt. spild af maling under arbejdet.

## OVERFLADEFORBEREDELSE

Fjern fedt, olie og al anden forurening med alkalisk rensmiddel eller ved højtryks(damp)rensning. Fastsiddende maling matteres for at sikre god vedhæftning. Tjek forenelighed med eksisterende maling. Overfladen skal være ren og tør under påføringen. På porøse betonoverflader skal første lag 7200 fortyndes med ± 5% RUST-OLEUM fortynder 633. Ny beton skal være min. 28 dage gammel og må maks. indeholde 6% fugt. Betonhærdemidler fjernes ved støvfri tryklufblæsning eller ved afsyng f.eks. med RUST-OLEUM Surfa-Etch 108.

## BRUGSANVISNING

For at sikre homogenitet skal malingen omrøres grundigt inden brug.

## PÅFØRINGSFORHOLD

Påføres under tørre forhold og ved god udluftning.

## PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Fortynd, hvis nødvendigt, med maks. 5% RUST-OLEUM Fortynder 633.

## PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Fortynd, hvis nødvendigt, med maks. 5% RUST-OLEUM Fortynder 633.

Ved rullepåføring kan det være nødvendigt at påføre 2 lag for at opnå den anbefalede lagtykkelse.

## PÅFØRING & FORTYNDING: LUFTSPRØJTE

Fortynd med maks. 10% RUST-OLEUM Fortynder 641.

Dysetørrelse: 1,0 – 1,5 mm. Lufttryk: 2 – 4 bar.

## RENGØRING AF VÆRKTØJ / VED SPILD

Rengør straks med RUST-OLEUM Fortynder 633.

## BEMÆRK

Floorcoat PU (7200) må ikke anvendes på højalkaliske overflader eller på overflader, som konstant står under vand.

## SIKKERHEDSDATA

VOC indhold: 450 g/l  
VOC færdigblanding: 495 g/l  
VOC kategori: A/i  
VOC grænseværdi: 500 g/l  
Bemærkninger: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen.

## HOLDBARHED / OPBEVARING

Minimum 5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Datablad udarbejdet: 16.9.2024 / lfk

**Betingelser:** Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S  
Taksvej 10 B  
7400 Herning  
Danmark  
T: +45 97 12 72 66  
mail@arma-tube.dk  
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Zilverenberg 16  
5234 GH's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd  
(Rust-Oleum Industrial)  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
info@rust-oleum.eu