

**RUST-OLEUM**  
INDUSTRIAL



## 7200NS GULVMALING PU

# 1-K anti-slip gulvmaling

- Til fodtrafik, inde og ude
- Anti-slip additiver er iblandet malingen
- Anvendes på beton (>2 år), metal og træ
- Berøringsstør efter 4 timer
- Påfør to lag for at øge antislip egenskaberne

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# 7200NS GULVMALING PU

## BESKRIVELSE

Anti-slip polyurethane-modificeret gulvmaling, slidstærk og let at påføre. 1K

## ANVENDELSE

Gulvmaling PU 7200NS kan påføres direkte på betongulve ude og inde (se overflade-forberelse), trægulve og murværk, som er fuldstændig rene og tørre. Det anbefales ikke at påføre på glat / tæt beton eller beton, der er fugtigt, da det ikke giver god vedhæftning. Gulvmaling PU (7200NS) kan også påføres gammelt fastsiddende maling, og kan påføres metal gulve, som er velforberede og grundede med en passende Rust-Oleum metalgrunder.

## TEKNISKE DATA

Vægtfylde: 0,9-1,2  
Tærstofindhold: 45%(volumen)

## TØRRETIDER VED 20° C/RH 50%

Berøringstør: 4 timer  
Håndteringstør: 8 timer  
Genbehandlingstør: 24 timer  
Gennemhærdet: 1 uge

## ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE 110 µm

## ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE 50 µm

## TEORETISK RÆKKEEVNE

9 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og tilstand samt evt. spild af maling under arbejdet.

## OVERFLADEFORBEREDELSE

Fjern fedt, olie og al anden forurening med alkalisk rensmiddel eller ved højtryks(damp)rensning. Fastsiddende maling matteres for at sikre god vedhæftning. Tjek forenelighed med eksisterende maling. Overfladen skal være ren og tør under påføringen. På porøse betonoverflader skal første lag 7200NS fortyndes med ± 5% RUST-OLEUM fortynder 633. Nyt beton skal være min. 28 dage gammel og må maks. indeholde 6% fugt. Betonhærdemidler fjernes ved støvfri tryklufblæsning eller ved afsyring f.eks. med RUST-OLEUM Surfa-Etch 108.

## BRUGSANVISNING

For at sikre homogenitet skal malingen omrøres grundigt inden brug..

## PÅFØRINGSFORHOLD

Påføres under tørre forhold og ved god udluftning.

## PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Fortynd kun, hvis nødvendigt, med højst 5% RUST-OLEUM fortynder 633.

## PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Fortynd kun, hvis nødvendigt, med 5% RUST-OLEUM fortynder 633. Ved rulle påføring kan det være nødvendigt at påføre 2 lag for at opnå den anbefalede lagtykkelse.

## RENGØRING AF VÆRKTØJ / VED SPILD

Straks efter påføring – med RUST-OLEUM fortynder 633.

## BEMÆRK

Floorcoat PU (7200) må ikke anvendes på højalkaliske overflader eller på overflader, som konstant står under vand.

## HOLDBARHED / OPBEVARING:

Minimum 5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Datablad udarbejdet:  
16.9.2024/lfk

**Betingelser:** Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Zilverenberg 16  
5234 GM's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2PE United Kingdom  
T: +44 (0) 1914 113 146  
F: +44 (0) 1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

ARMA-TUBE A/S  
Taksvej 10B  
DK 7400 Herning  
Danmark  
T: +0045 1 9712 7266  
mail@arma-tube.dk  
www.ama-tube.dk

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu