



## MURFILL<sup>®</sup> QUARTZ

### Facademaling med kvartsstruktur

- Meget lang levetid i normale og industrielle miljøer
- Vandfast og vanddampgennemtrængelig (diffusionsåben)
- Elastisk
- Beskytter armeret beton mod karbonisering og korrosion

# MURFILL® QUARTZ

## BESKRIVELSE

Holdbar, elastisk, diffusionsåben og vandbaseret facademaling med kvartsstruktur.

## ANVENDELSE

- Til overfladebehandling af vægge og facader.
- Kan påføres murværk, beton, mursten, cellebeton.
- Til reparation af mindre beskadigede områder eller ujævnheder i overfladen.

## TEKNISKE DATA

Vægtfylde:	1,6 kg/ltr
Glansgrad:	Mat
Tørstofindhold:	± 62 vol.%, ± 76 vægt%

## TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør:	± 4 timer (1 kg/m <sup>2</sup> )
Håndteringstør:	± 7 timer (1 kg/m <sup>2</sup> )
Genbehandling:	24 timer

## ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

± 1,6 mm (forbrug: 2,5 kg/m<sup>2</sup>)

## ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

± 1 mm (forbrug: 2,5 kg/m<sup>2</sup>)

## TEORETISK RÆKKEEVNE

1 – 2,5 kg/m<sup>2</sup>

## PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og materialespild under påføring.

## OVERFLADEFORBEREDELSE

Murfill Quartz kan påføres direkte på eksisterende fastsiddende maling efter grundig afrensning.

**Kalkede overflader** skal først behandles med Pegafix Primer – efter højtryksrensning.

**Nye eller ubehandlede overflader:** Porøse materialer påføres først et lag Pegafix Primer.

**Glatte, ikke porøse overflader,** påføres først et tyndt lag Noxyde (ikke hvid) fortyndet 25% med vand eller et lag Pegalink.

**Revner <0,5 mm brede:** udfyldes med Murfill.

**Revner >0,5 mm brede:** udfyldes med Elastofill eller Mur-Filler.

**Aktive revner** skal armeres med Murfill væv.

## BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

## ARBEJDSBETINGELSER

Temperatur min. 5° C / luftfugtighed max. 80%.

## PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Fortyndes ikke. Brug en kraftig facadepensel.

## PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Fortyndes ikke. Brug en perforeret skumrulle eller en langluvet rulle.

## RENGØRING AF Udstyr / SPILD

Vand.

## BEMÆRK

Kan genbehandles med vandbaserede malinger f.eks. Murfill Quartz, Murfill, Paracem mv.

## SIKKERHEDSDATA

VOC indhold:	10 g/l max.
VOC kategori:	A/i
VOC grænseværdi:	140 g/l
Bemærk:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

## HOLDBARHED / OPBEVARING

2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Datablad udarbejdet: 19.04.2021 / is

**Betingelser:** Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S  
Taksvej 10 B  
7400 Herning  
Danmark  
T: +45 97 12 72 66  
mail@arma-tube.dk  
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Zilverenberg 16  
5234 GM's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd  
(Rust-Oleum Industrial).  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu