

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## **ELASTOFILL<sup>®</sup>**

### **Elastisk acryl fugemasse**

- Gummiagtig fugemasse med permanent høj elasticitet (> 900%) efter fordamning
- Tåler store vejr- og temperatursvingninger
- Alkaliebestandig
- Meget holdbar
- Vandtæt

# ELASTOFILL®

## BESKRIVELSE

Elastisk overmalbar acryl fugemasse til tætning, fugning og spartling. Til indendørs opgaver.

## ANVENDELSE

Til tætning, fugning, reparation, limning på beton, træ, metal, glas, hård PVC, fliser, puds, aluminium, bitumen mv.

## TEKNISKE DATA

Vægtfylde: ± 1,3 g/cm<sup>3</sup>

### TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør: 3 timer, 8 mm lagtykkelse

Håndteringstør: 8 timer, 8 mm lagtykkelse

Genbehandling: 1 døgn, 8 mm lagtykkelse

Gennemhærdet: ± 1 uge, 8 mm lagtykkelse

## TEORETISK RÆKKEEVNE

± 6 m ved max. 10 mm våd lagtykkelse og 15 mm dyb.

## ANBEFALET VÅD LAGTYKKELSE

Fugemassen skal lægges med maks. 10 mm våd lagtykkelse.

## OVERFLADEFORBEREDELSE

Mindre revner slibes ud i V-form til de er ca. 0,5 cm brede. Hvis revnerne er dybere end 1/2 x bredden, ilægges bagstop inden fugning. Revner skal primes med Pegafix. Hård PVC forbehandles med Primer 44 HS. Metal og glas primes med fortyndet Noxyde.

## BRUGSANVISNING

**Værktøj:** Manuel sprøjtepipistol (dyse efter eget valg), spartel, paletkniv eller limpistol (ca. 3 mm åbning).

## ARBEJDSBETINGELSER

> 5° C / luftfugtighed max. 80%

## RENGØRING

Vand. Hærdet Elastofill kan kun fjernes mekanisk eller ved blødgøring med syntetisk fortynder, hvorefter det kan grides eller skrubes væk.

## BEMÆRK

Elastofill skal glattes med en finger eller med en klud vædet i fortynder eller i sæbevand. Overfladen, som er i kontakt med luften, skal være tilstrækkelig stor, da Elastofill bliver gummiagtig, når vandet er fordampet. På porøse/sugende overflader skal der altid bruges en passende primer. Elastofill kan overmales med acrylmalinge som Murfill, Paracem, Paracem Semi-Gloss, Pegacryl Satin samt med alkydmalinge i højglans og satinglans.

## SIKKERHEDSDATA

VOC indhold: 5 g/l

Flammepunkt: Ikke brændbart

Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på tuben.

## OPBEVARING / HOLDBARHED

2 år i ubrudte tuber, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Datablad udarbejdet: 12.04.2021 / is

**Betingelser:** Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

**ARMA-TUBE A/S**  
Taksvej 10 B  
7400 Heming  
Danmark  
T: +45 97 12 72 66  
mail@arma-tube.dk  
www.arma-tube.dk

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd**  
(Rust-Oleum Industrial)  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
info@rust-oleum.eu