

RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL



6400 SHOPPRIMER

Beskyttelse af metal under opbevaring og transport

- Fremragende vedhæftning
- Ideel til sprøjtepåføring
- Kan overmales med CombiColor® og mange andre malesystemer
- Skjuler mindre konstruktionsfejl
- Giftfri

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

6400 SHOPPRIMER

BESKRIVELSE

RUST-OLEUM® Shop Primere 6400 er hurtigtørrende grundere baseret på soyaolie alkyd. Produkterne indeholder rusthindrende pigmenter og er bly- og kromatfrie.

ANVENDELSE

RUST-OLEUM Shop Primere 6400 bruges af producenter og entreprenører og kan påføres koldvalset, sandblæst, bejdsset eller let rustent stål.

RUST-OLEUM Shop Primere 6400 er primært beregnet til sprøjtepåføring, men kan også påføres med pensel eller rulle til småreparationer eller til genopfriskning.

RUST-OLEUM Shop Primere 6400 kan overmales med en RUST-OLEUM Alkyd grunder/mellemgrunder og Alkythane 7500 systemet, hvilket giver tilstrækkelig beskyttelse i let industrielt miljø.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde: 1,25 ± 0.5 kg/ltr
Glansgrad: Mat
Tørstofindhold: 42 – 44 vol. %
Varmeresistent: 120° C (tør varme)

TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Berøringstør: 1 time (20° C), 2 timer (10° C), ½ time (30° C)
Håndteringstør: 2 timer (20° C), 4 timer (10° C), 1 time (30° C)
Genbehandling: 24 timer (20° C), 36 timer (10° C), 24 timer (30° C)
Gennemhærdet: 7 dage (20° C), 14 dage (10° C), 5 dage (30° C)

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE

85 µm

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE

35 µm

TEORETISK RÆKKEEVNE

12 m²/ltr ved 35 µm tørfilm

PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Fedt, olie og al anden overfladeforurening afvaskes med alkalisk rensningsmiddel eller ved højtryks(damp)rensning. Rust, rustflager, løse glødeskaller fjernes ved sandblæsning til Sa 2½ (ISO 8501-1:1988), blæseprofil maks. 50 my eller ved bejdsning. Løstsiddende og nedbrudt maling skræbes, stålborstes eller sandsvirpes af. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ARBEJDSBETINGELSER

Luft-, overflade- og malingstemperatur skal være mellem 5° og 35° C / luftfugtighed under 85%. Overfladetemperatur skal være min. 3° C over dugpunktet.

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Brug pensler med lange naturhår.

PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE

Brug ruller med medium luv (perlon 8-12 mm).

Det kan være nødvendigt at påføre 2 lag for at opnå anbefalet lagtykkelse.

PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS

Hvis nødvendigt kan fortyndes med op til 5 vol. % RUST-OLEUM Fortynder 150. Dysestørrelse: 13-15. Tryk: 130-200 bar.

PÅFØRING & FORTYNDING: LUFTSPRØJTE

Fortynd med op til 10 vol. % RUST-OLEUM Fortynder 150. Dysestørrelse: 1,2-1,8 mm. Tryk: 2-4 bar.

RENGØRING AF UDSTYR / SPILD

RUST-OLEUM Fortynder 160 eller mineralisk terpentin.

BEMÆRK

Maks. tør filmtykkelse pr. lag: 60 my tør / 160 my våd.

SIKKERHEDSDATA

VOC indhold: 463 g/l
VOC klar til brug: 499 g/l
VOC kategori: A/i
VOC grænseværdi: 500 g/l
Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING

5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Datablad udarbejdet: 07.12.2021 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Heming
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu