

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## COMBICOLOR® ORIGINAL 7300 SPRAY

Ét lags system til beskyttelse  
på metal, direkte på rust

- Grunder og topmaling i én
- Kan påføres på rustne flader og rent metal
- 2– 3 m<sup>2</sup> pr. spraydåse
- Løber ikke

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

# COMBICOLOR® ORIGINAL 7300 SPRAY

## BESKRIVELSE

RUST-OLEUM® CombiColor Spraymaling 7300 er baseret på en urethan modificeret alkyd.

Malingen er bly- og kromatfri - indeholder rusthindrende pigmenter for ekstra korrosionsbeskyttelse - har fremragende dækkevne - fremstår med højglans.

## ANVENDELSE

RUST-OLEUM CombiColor Spraymaling 7300 kan påføres direkte på bart eller manuelt afrenset metal eller på overflader, der er grundet med Combi-Primer Anti-Corrosion 3369/3380.

RUST-OLEUM CombiColor Spraymaling 7300 er beregnet til mindre vedligeholdelsesopgaver eller til opfriskning.

RUST-OLEUM CombiColor Spraymaling 7300 yder beskyttelse i let indendørs industrielt miljø med normal luftfugtighed.

## TEKNISKE DATA

Glansgrad: Højglans.  
7375 sort og 7394 hvid har satinglans!

## TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%

Håndteringstør: 6 timer  
Genbehandling: Efter 2 timer  
Gennemhærdet: 7 dage

## TEORETISK RÆKKEEVNE

2 - 3 m<sup>2</sup> pr. spraydåse (400 ml).

## PRAKTISK RÆKKEEVNE

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

## OVERFLADEFORBEREDELSE

Snavs, fedt, olie, løs rust og al anden overfladeforurening fjernes på passende måde. Grund eller pletgrund med den anbefalede RUST-OLEUM grunder. Fastsiddende maling skal matslibes for god vedhæftning. Overfladen skal være ren og tør under påføring. Galvaniseret stål, zink og aluminium skal først grundes med CombiPrimer 3302 Hæftegrunder.

## BRUGSANVISNING

Fjern hættten. Spraydåsen rystes i mindst 1 minut efter at blandekuglen kan høres og rystes jævnlgt under brugen. Hold dåsen ca. 25 cm fra overfladen og bevæg den fra side til side parallelt med overfladen. Hold spraydåsen i bevægelse når ventilen er trykket ned for at undgå at malingen løber. Påfør flere tynde lag med få minutters mellemrum for at opnå optimal filmtykkelse. Efter brug vendes spraydåsen med bunden i vejret, og ventilen trykkes i bund, til der kun kommer rent drivmiddel ud.

## ARBEJDSBETINGELSER

Bedste resultat opnås ved en luftfugtighed på under 85% og temperatur på min. 10° C på dåse og overflade.

## BEMÆRK

Undgå at påføre for tykt et lag, da tørretiden herved øges, og der vil være risiko for at malingen løber. CombiColor Spraymaling 7300 kan påføres ovenpå CombiColor 7300 (penseludgave) inden 4 timer **ELLER** efter 72 timer.

## SIKKERHEDSDATA

VOC indhold: 535 - 540 g/l  
Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

## HOLDBARHED / OPBEVARING

5 år i ubrudt emballage, forudsat produktet opbevares på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Datablad udarbejdet: 11.04.2022 / is

**Betingelser:** Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

**ARMA-TUBE A/S**  
Taksvej 10 B  
7400 Hemning  
Danmark  
T: +45 97 12 72 66  
mail@arma-tube.dk  
www.arma-tube.dk

**Rust-Oleum Netherlands B.V**  
Zilverenberg 16  
5234 GM's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd**  
(Rust-Oleum Industrial).  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
info@rust-oleum.eu